

TECHNICAL DATA

種類	2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂系 オールマイティーシーラー
製品名	ユーティリティープライマー

第4版 作成日：2023年 9月 19日



菊水化学工業株式会社

施工仕様書

塗装仕様：2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂系オールマイティーシーラー

製品名：ユーティリティープライマー

素地：コンクリート、モルタル、押出成型板、フレキシブルボード、

窯業系サイディングボード、ケイ酸カルシウム板、住宅用スレート、

ブロック、鉄部、アルミニウム、ステンレスなど

部位：内外部壁面

用途：劣化部やヤニ・アク・シミ等の汚れ面、耐水性・耐湿性・

防カビ性が要求される箇所の塗り替え

1. 工程表

(23°C)

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	苔、藻、ゴミ、塵埃、油脂分などの付着物及び劣化塗膜は、高压水洗浄(10MPa程度)で入念に除去し、水洗い後は翌日まで十分乾燥した清浄な面とする。				
下塗り	ユーティリティープライマー 主材：12.5kg 硬化剤：2.5kg 無希釈	はけ・ウールローラー エアレススプレー 等	1 ↓ 2	工程内 6～168 (7日)	75～166/15kgセット/回 0.09～0.20kg/m ² /回 [吸い込みの多い下地] 45～75m ² /15kgセット/回 0.20～0.34kg/m ² /回

可使時間 : 7時間以内 (23°C)

注1 施工用具・条件は代表的なものです。

注2 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、

施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

注3 所要量の確認は塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。

2. 材料荷姿

下塗材：ユーティリティープライマー

主材 NET : 12.5kg/缶

硬化剤 NET : 2.5kg/缶

3. 施工要領

3-1. 素地調整

【新設・改修共通】

- 素地の乾燥は、十分に行ってください。(含水率10%以下、pH10以下)
- 下地調整や水洗いが不十分の場合、塗膜剥離の原因となります。また、光沢が出ないなど仕上がり不良になることがあります。塗り替えでは、必ず高圧水洗あるいはブラシで洗浄を行い、付着物や劣化塗膜を除去してください。
- 水洗い後は夏季2日以上、冬季3日以上乾燥させてください。

【改修】

- 旧塗膜の浮き・剥がれ・チョーキング層等は除去してください。

3-2. 材料の混ぜ合わせ

下塗材

- 主材と硬化剤を指定の比率で混合し、ミキサーで混ぜ合わせて使用してください。
- 特に小分けで使用する場合、計量器を用いて行ってください。
- 使用する1回の練り混ぜ量は可使時間内に使用できる量にしてください。可使時間は温度、希釀などの条件により変わりますので、注意してください。
- 水、アルコール系溶剤の混入は絶対避けてください。

3-3. 施工

下塗り

- 下塗りは、下地の吸い込みのばらつきを防ぐため、だれ、塗り残しのないように塗り付けてください。

3-4. その他

- 旧塗膜の種類によっては溶剤の影響により縮みや膨れ、剥がれが発生する場合があります。本施工前の試し塗りで確認してください。
- シーリング面の塗装は可塑剤による塗膜汚染、剥離、収縮割れが懸念されます。施工はシーリング材が完全に硬化した後に行ってください。
- 化粧スレートの改修は事前調査を行い、化粧スレートの着色層の劣化がなく、ガムテープによる付着評価にて、着色層の剥離がほとんどないことを確認してください。
- エアレス塗装を行う場合、塗装ミストの飛散防止対策を確実に行ってください。
- 屋根塗装の場合、塗装は午前9時から午後3時までの時間帯を推奨します。
- 山間部や夜露の早く降りる地域では早めに塗装を終えて、乾燥時間を十分に確保してください。

成 分 表

下塗材：ユーティリティープライマー 主材

内 容	重 量 (%)
エポキシ樹脂	40.2
着色及び体质顔料	19.4
添加剤	2.3
溶剤	38.1
計	100.0

：ユーティリティープライマー 硬化剤

内 容	重 量 (%)
変性脂肪族アミン	27.7
添加剤	3.5
溶剤	68.8
計	100.0

性 能 試 験 成 績 書

塗装仕様	2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂系オールマイティーシーラー	
製品名	ユーティリティープライマー	
試験方法	JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー	
	試 験 項 目	結 果
容器の中での状態	主材・硬化剤ともかき混ぜたとき、堅い塊がなく 一様になるものとする。	合 格
乾燥時間(h)	16以内	合 格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合 格
ポットライフ	5時間で使用できるものとする。	合 格
耐衝撃性	衝撃による変形で、塗膜に割れ、はがれができない ものとする。	合 格
上塗り適合性	上塗りに支障があつてはならない。	合 格
耐塩水性	塩化ナトリウム溶液に浸しても異常があつては ならない。	合 格

—以下余白—

* 上記数値は代表値であり、製品の数値等を保証するものではありません。あらかじめご了承下さい。

性 能 試 験 成 績 書

塗装仕様	2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂系オールマイティーシーラー	
製品名	ユーティリティープライマー	
試験方法	JIS K 5551 構造物用さび止めペイントに準拠	
試験項目	結果	
容器の中での状態	攪拌したとき、堅い塊がなくて一様になる。	
半硬化乾燥性	半硬化乾燥している。	
塗装作業性	支障がない。	
塗膜の外観	正常である。	
ポットライフ	5時間	
上塗り適合性	支障がない。	
耐おもり落下性	割れ及び剥がれがない。	
付着性	分類0	
耐アルカリ性	異常がない。	
耐揮発油性	異常がない。	
サイクル腐食性	さび、膨れ、割れ及び剥がれがない。	
塗膜中の鉛の定量 (質量分率%)	0.06以下	
塗膜中のクロムの定量 (質量分率%)	0.03以下	
屋外暴露耐候性	さび、膨れ、割れ及び剥がれがない。	

* 上記数値は代表値であり、製品の数値等を保証するものではありません。あらかじめご了承下さい。

一般的な注意事項

《下地》

- 下地がコンクリート、モルタルの場合は、下地の乾燥を十分行ない、含水率 10%以下、pH10以下で施工してください。
- かびや藻が発生している場合は、塩素系漂白殺菌剤「KSクリーナー」などで殺菌洗浄を行ってください。
- ALCやコンクリートなどで巣穴、段差がある場合は、下地調整塗材（JIS A 6916相当品）等で処理してください。
- 水洗い後は晴天下で必ず1日以上乾燥させてください。下地の乾燥が不十分の場合、塗膜の白濁等、水分の影響による外観上の不具合が目立ちやすくなります。
- 内部での施工の場合、汚染物の除去は水を含ませた清潔な布で拭き取り後、乾いた布で乾拭きして乾燥させてください。汚れがひどい場合は水で中性洗剤を薄めて拭き取ってください。
- 下地の劣化が著しい場合、施工は避けてください。
- 経年したサイディングボード面への塗装は、表層内劣化部分から剥離する恐れがあります。試験施工を行って付着性の確認を行ってください。
- 無機塗料、特殊下地への塗装及び特殊塗装の場合は、最寄りの弊社営業所にご相談ください。
- 布クロス、紙クロス、汚染防止加工されたクロスには塗装しないでください。
剥離を起こす場合があります。
- ドアのゴムパッキンなど可塑剤を含むものやシーリング材への塗装は塗膜の汚染、剥離などが起こる場合があります。詳しくは最寄りの営業所にご相談ください。
- 合成皮革、ゴムパッキン、軟質塩化ビニル製品などは、塗膜との接触を避けてください。
可塑剤のブリードによる粘着が起きる場合があります。
- 蓄熱しやすい建材（軽量モルタル、ALC、窯業系サイディング、発泡ウレタン使用建材など）に塗装する場合は、蓄熱や水の影響、下地の状態、塗装時の環境など、いくつかの条件が重なることで建材の変形、塗膜の膨れ、剥離が生じることが有ります。
- 大きな動きが予想される部位への塗装は、塗膜がひび割れまたは剥離する可能性があります。

《環境》

- 塗膜の乾燥過程で水分の影響（高湿度、結露、降雨等）を受けた場合、塗膜表面が白化することがあります。施工場所の気温が5°C以下、湿度85%以上又は結露の発生が考えられるなど水分の影響を受ける可能性がある場合は、施工を行わないでください。
- 外部施工で降雨、降雪のおそれ、または強風のおそれがある場合は施工を行わないでください。
- 絶えず結露が発生するような部位、場所への塗装はしないでください。
- 直射日光下で施工する場合は、適切な養生をし、下地表面の急激な温度上昇を防止してください。
- 施工時は換気を十分に行ってください。

《施工》

- 施工時は飛散防止として養生は十分に行ってください。

- 施工面とその周辺（車や付帯設備を含む）や床などに汚染や損傷を与えないように注意し、必要に応じて、あらかじめ施工箇所周辺に適切な養生を行ってください。
- 乾燥途中で降雨等が予想される場合は、シート養生を行うなどして、塗膜表面に水分が当たらないようにしてください。
- 塗料は、均一にミキサーで攪拌してから使用してください。
- 材料の希釀量は、所定の希釀量範囲内、所定の所要量で事前に試験塗りなどを行ない、決定してください。希釀の過多、不足はダレや隠ぺい不足、仕上がりムラの原因になります。
- 各種施工仕様に記載の所要量及び間隔時間を守って施工し、適正な塗付量を確保してください。
- 他の材料と混合して使用しないでください。
- 溶剤形の製品を取り扱う場合には、特に火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
- 使用後は塗装器具を十分に洗浄してください。
- シーリング材は可塑剤の含まないノンブリードシーリング材を使用してください。
シーリング材の上へ直接施工する場合、シーリング材の種類や材齢によって塗膜の汚染、剥離、収縮割れなど不具合を起こすことがあります。詳しくは最寄りの営業所にご相談ください。
- 磁器タイル洗浄用の酸が表面に付着すると変色したり、溶解することがあります。
磁器タイルの洗浄用の酸が塗装面に付着する可能性がある場合は、必ず施工面のマスキングを行ってください。
- 改修工事の場合、下地を侵し既存塗膜に膨れ・縮み（リフティング）などの異常が発生することがあります。事前に試し塗りを行い確認してください。
特に、2液反応硬化形弱溶剤系塗料での改修において、既存下地が塗料用シンナーで容易に溶解する場合、縮みや膨れが発生する恐れがあるため、塗装は避けてください

《材 料》

- 防藻、防カビ効果は、繁殖を抑制するものです。施工部位の形状、構造、環境条件によっては防藻、防カビ効果が十分に発揮されない場合があります。また、すでにカビ、藻が繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理を行ってください。
- 施工後、塗膜が乾燥するまでの間に、塗膜表面に長時間水がかかった状態になると、艶引け、ひび割れ、変色等が発生する場合があります。

《保 管》

- 直射日光下や屋外、0°C以下の保管はしないでください。

安全衛生上の注意事項

- 製品の取扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート：旧MSDS)を参照してください。
- 取扱い後は手洗い、うがいを十分に行ってください。
- 適切な保護手袋、保護眼鏡、防毒・防塵マスクなどを着用してください。
- 屋外または換気の良い場所でのみとし、火気厳禁にしてください。
- 製品の混ぜ合わせは、防爆型ミキサーにて行ってください。また、必ずアースを取ってください。

- 火花を発生しない工具を使用してください。
- 火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。
- 目に入った時は直ぐに水で洗い、速やかに医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は速やかに医師の診断を受けてください。
- エポキシ樹脂系の材料は、皮膚にかぶれを引き起こす恐れがあります。
皮膚に付着しないよう特に注意してください。
- 皮膚についた場合は、多量の水と石鹼で洗ってください。また、皮膚刺激または発疹が生じた場合は、診断を受けてください。
- 粉じん、蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。
- 開封後、やむを得ず保管する場合は無希釈の状態で密栓して冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。
- 保管場所、取り扱い場所とその周辺には、塗装中、乾燥中共に、熱、火花、高温体のような発火源を遠ざけ火気厳禁としてください。取扱いは、法令に沿って保管を行い、特に乾燥中は蒸発の面積が広くなるため、短期間に引火性の高い蒸気が発生します。注意してください。
- 合成樹脂などの電気絶縁性の床で材料の保管や取り扱いをしないでください。
また、導電靴や帯電防止の服を着用してください。
- 缶の取手は手さげ専用です。ロープやフックで吊り下げる外れることがあり危険です。
絶対に行わないでください。
- 予供の手の届かない所に保管してください。
- 塗料、塗装器具を洗浄した汚水はそのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処理してください。

* 本仕様書の内容は予告なしに変更することがあります。

施工に当たっては常に最新版の仕様書を参照し、適切な対策を取るようにしてください。