TECHNICAL DATA

塗装仕様	複層塗材ＣＥ
製品名	キクスイ タイル・ルナ （凹凸状・凸部処理状模様）

下塗材： １液弱溶剤形変性アクリル樹脂系下塗材
（弱溶剤系クリヤータイプ）
「キクスイ プライマーバンノウＳＰ」

上塗材： 水系アクリル樹脂塗料
「ビュートップアクリル」

第6版　作成日：2025年 6月 1日

菊水化学工業株式会社

施 工 仕 様 書

塗装仕様：	複層塗材ＣＥ
製 品 名：	キクスイ タイル・ルナ
模　　様：	凹凸状・凸部処理状模様
素　　地：	コンクリート・セメントモルタル 等
部　　位：	内外部壁面

1. 工程表　新規下地　　(23℃)

工　程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
下塗り	キクスイ プライマーバンノウＳＰ 主材：14kg 無希釈	はけ・ウールローラー エアレススプレー 等	1	3以上	70～140㎡/14kg 0.10～0.20kg/㎡
主材塗り	キクスイ タイル・ルナ 主材：20kg 清水：6～7L	タイルガン 口径：6～8㎜ 吹圧：0.2～0.3MPa	1	24以上 凸部処理 1以内	16～20㎡/20kg 1.0～1.2kg/㎡
凸部処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーをつけて、均一に押さえる。				―
上塗り	ビュートップアクリル 主材：16kg 清水：0.8～1.6L	はけ・ウールローラー エアレススプレー 等	2	工程内 3以上	45～64㎡/16kg 0.25～0.36kg/㎡

可使時間(キクスイ タイル・ルナ)　：40分以内(23℃)

注1 施工用具・条件は代表的なものです。

注2 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

注3 所要量の確認は塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。

注4 凸部処理は、凸部処理状模様の場合のみ行なってください。

2. 材料荷姿

下塗材： キクスイ プライマーバンノウＳＰ	NET： 14kg/缶
主　材： キクスイ タイル・ルナ	NET： 20kg/袋
上塗材： ビュートップアクリル	NET： 16kg/缶

3. 施工要領

3-1. 素地調整

〇素地の乾燥は、十分に行ってください。(含水率10%以下、pH10以下)

〇巣穴、段差などがある場合は、セメント系下地調整材「キクスイフィラー」「ＢＲ＃１５」等で処理を行ってください。

3-2. 材料の混ぜ合わせ

下塗材

〇使用前に均一に混ぜ合わせてください。

主材

〇製品は空練りを行った後、練り混ぜを行ってください。

〇製品はミキサーでダマが残らないように十分に練り混ぜてください。

〇練り水及び希釈水は必ず清水を使用してください。

〇練り混ぜ後、可使時間以内に使い切ってください。また、可使時間は温度、希釈によって変わりますので、練り混ぜ後はなるべく早く使い切ってください。

〇可使時間の過ぎた材料を、練り直して再度使用しないでください。

〇練り足し、水を加えての練り戻しはしないでください。

〇既調合タイプの製品に現場で、セメント、砂等の指定材料以外を加えないでください。

〇施工箇所が高温である場合は、製品をできるだけ気温の低い所に保管し、あらかじめ冷却した水で練り混ぜてください。

上塗材

〇使用前に指定の希釈材、指定の希釈量を守り、均一に薄めてください。

3-3. 施工

下塗り

〇下塗りは、下地の吸い込みのばらつきを防ぐため、だれ、塗り残しのないように塗り付けてください。

主材塗り

〇模様仕上げは、あらかじめ決定した見本と同様となるようむらなく均一に塗り付けてください。

凸部処理

〇押さえは、見本と同様の模様となるよう主材を塗りつけ後、1時間以内の適当な時間を選んで行ってください。

上塗り

〇上塗りは、色むら、だれ、光沢むらのないように均一に塗り付けてください。

〇ローラー塗りの場合は、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。

〇ローラー目により、色相や仕上がり感が異なって見えることが有ります。

〇綿毛のローラーで塗装し泡が発生した場合は、糸毛のローラーを使用してください。

3-4.その他

〇建築用仕上塗材（JIS A 6909）に該当する仕上材は、下塗材・主材・上塗材を同一メーカーの指定された製品を使用しないと、JIS規格品となりません。

成 分 表

下塗材 ：キクスイ プライマーバンノウＳＰ

内　　容	重　量（%）
アクリル樹脂ワニス	20.6
溶剤	79.2
添加剤	0.2
計	100.0

主　材 ：キクスイ タイル・ルナ

内　　容	重　量（%）
白色ポルトランドセメント	28.5
再乳化形粉末樹脂	2.6
体質顔料	66.7
添加剤	2.2
計	100.0

上塗材 ：ビュートップアクリル

内　　容	重　量（%）
アクリル樹脂エマルション	65.0
白色顔料	16.2
水	8.3
添加剤	10.5
着色顔料	適宜
計	100.0

性 能 試 験 成 績 書

塗装仕様		複層塗材ＣＥ	
製品名		キクスイ タイル・ルナ	
供試材料		下 塗 材：キクスイ プライマーバンノウＳＰ 主　　材：キクスイ タイル・ルナ 上 塗 材：ビュートップアクリル	
試験方法		JIS A 6909－2014に準拠	
試　験　項　目			結　果
低温安定性		塊がなく組成物の分離・凝集がない。	合　格
軟度変化Ｂ法（%）		－15～15	-5.0
初期乾燥による ひび割れ抵抗性		ひび割れがない。	合　格
付着強さ (N/mm^2)	標準状態	0.5以上	0.7
	浸水後	0.5以上	0.7
温冷繰返し		試験体の表面に，ひび割れ，剥がれ及び膨れがなく，かつ，著しい変色及び光沢低下がない。	合　格
透水性Ｂ法(ml)		0.5以下	0.2
耐衝撃性		ひび割れ，剥がれ及び著しい変形がない。	合　格
耐候性Ａ法		ひび割れ及び剥がれがなく，変色の程度はグレースケール3号以上とする。	合　格
耐候性Ｂ法 （耐候形3種）		照射時間600時間で，塗膜にひび割れ，剥がれ及び膨れがなく，光沢保持率は80%以上で，変色の程度がグレースケール3号以上であり、白亜化の等級は1以下とする。	合　格

―以下余白―

＊上記数値は代表値であり、製品の数値等を保証するものではございません。あらかじめご了承下さい。

一 般 的 な 注 意 事 項

≪下　地≫

○ 下地がコンクリート、モルタルの場合は、下地の乾燥を十分行ない、含水率 10%以下、pH10以下で施工してください。

○ かびや藻が発生している場合は、塩素系漂白殺菌剤「ＫＳクリーナー」などで殺菌洗浄を行ってください。

○ ALCやコンクリートなどで巣穴、段差がある場合は、下地調整塗材（JIS A 6916相当品）等で処理してください。

○ 無機塗料、特殊下地への塗装及び特殊塗装の場合は、最寄りの弊社営業所にご相談ください。

○ 布クロス、紙クロス、汚染防止加工されたクロスには塗装しないでください。剥離を起こす場合があります。

○ プラスターボードへの塗装はパテかい部とそれ以外の面で吸込みの違いが生じ、色むらなど仕上がりに影響が出る恐れがあります。下塗りを塗装して均一な状態にしてください。

○ ドアのゴムパッキンなど可塑剤を含むものやシーリング材への塗装は塗膜の汚染、剥離などが起こる場合があります。詳しくは最寄りの営業所にご相談ください。

○ 合成皮革、ゴムパッキン、軟質塩化ビニル製品などは、塗膜との接触を避けてください。可塑剤のブリードによる粘着が起きる場合があります。

○ 蓄熱しやすい建材（軽量モルタル、ALC、窯業系サイディング、発泡ウレタン使用建材など）に塗装する場合は、蓄熱や水の影響、下地の状態、塗装時の環境など、いくつかの条件が重なることで建材の変形、塗膜の膨れ、剥離が生じることが有ります。

○ 大きな動きが予想される部位への塗装は、塗膜がひび割れまたは剥離する可能性があります。

≪環　境≫

○ 塗膜の乾燥過程で水分の影響（高湿度、結露、降雨等）を受けた場合、塗膜表面が白化することがあります。施工場所の気温が5℃以下、湿度85%以上又は結露の発生が考えられるなど水分の影響を受ける可能性がある場合は、施工を行わないでください。

○ 外部施工で降雨、降雪のおそれ、または強風のおそれがある場合は施工を行わないでください。

○ 絶えず結露が発生するような部位、場所への塗装はしないでください。

○ 直射日光下で施工する場合は、適切な養生をし、下地表面の急激な温度上昇を防止してください。

○ 施工時は換気を十分に行ってください。

≪施　工≫

○ 施工時は飛散防止として養生は十分に行ってください。

○ 施工面とその周辺（車や付帯設備を含む）や床などに汚染や損傷を与えないように注意し、必要に応じて、あらかじめ施工箇所周辺に適切な養生を行ってください。

○ 乾燥途中で降雨等が予想される場合は、シート養生を行うなどして、塗膜表面に水分が当たらないようにしてください。

○ 塗料は、均一にミキサーで攪拌してから使用してください。

○ 材料の希釈量は、所定の希釈量範囲内、所定の所要量で事前に試験塗りなどを行ない、決定してください。希釈の過多、不足はダレや隠ぺい不足、仕上がりムラの原因になります。
○ 各種施工仕様に記載の所要量及び間隔時間を守って施工し、適正な塗付量を確保してください。
○ 色、模様の決定に当たっては事前に見本板で確認してください。
○ 被塗物の形状、膜厚、塗回数、希釈量などの違いにより実際のつやと異なって見える場合があります。また、刷毛・ローラー塗装時の塗継ぎ箇所でも起こる場合があります。
特に艶調整品は、被塗物の形状、素地の状態、膜厚、色相、塗り重ね乾燥時間等により実際の艶と若干違って見える場合がありますので、試し塗りの上、本施工してください。
○ 既存塗膜の剥離箇所は、既存塗膜の塗装仕様でパターン合わせを行ってください。
○ 傷などで補修塗りが必要な場合がありますので、補修用に使用塗料の控えを取っておき、同一塗料、同ロット、同一方法で補修してください。
○ 他の材料と混合して使用しないでください。
○ 水性塗料には動物毛の刷毛は固まり塗装に支障が出ますので化繊の刷毛を使用してください。
○ 使用後は塗装器具を十分に洗浄してください。
○ 溶剤形の下塗を取り扱う場合には、特に火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
○ シーリング材は可塑剤の含まないノンブリードシーリング材を使用してください。
シーリング材の上へ直接施工する場合、シーリング材の種類や材齢によって塗膜の汚染、剥離、収縮割れなど不具合を起こすことがあります。詳しくは最寄りの営業所にご相談ください。
○ 磁器タイル洗浄用の酸が表面に付着すると変色したり、溶解することがあります。
磁器タイルの洗浄用の酸が塗装面に付着する可能性がある場合は、必ず施工面のマスキングを行ってください。

≪材　料≫

○ つや調整品は、はけ、ローラーでの塗装でムラが出やすくなります。
スプレー塗装をお勧めします。
○ つや調整品は、塗料が分離しやすいので、良くミキサーで混ぜながらご使用ください。
○ 刷毛塗りとローラー塗り、スプレー塗りが混在する場合、施工方法の違いで若干の色相差が生じます。希釈量を調整するなどして塗装してください。
○ 濃色や原色に近い色彩では塗膜を強く擦ると色落ちすることがあります。
衣類などに触れる可能性のある部位への施工は行わないでください。
施工する場合は、クリヤーによる保護塗装を行ってください。
○ 上塗りに黄色、赤色、青色、緑系の彩度の高い色を塗装する場合、隠ぺい性が不足する場合がありますのであらかじめ中塗りとして共色を塗装してください。
○ 希釈した材料を後日使用すると、色相が変わる場合があります。
希釈した材料は、その日のうちに使い切るようにしてください。
○ 防藻、防カビ効果は、繁殖を抑制するものです。施工部位の形状、構造、環境条件によっては防藻、防カビ効果が十分に発揮されない場合があります。また、すでにカビ、藻が繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理を行ってください。
○ 施工部位により、傾斜壁の下端部、水切りの無い部位、窓周りで水切りが不十分な場合、

雨掛りの少ない部位などは低汚染性が十分に発揮されない場合があります。

○ 施工後、塗膜が乾燥するまでの間に、塗膜表面に長時間水がかかった状態になると、艶引け、ひび割れ、変色等が発生する場合があります。
また、艶消し品や濃色品では低温時、湿度が高い状況下などで塗膜に艶が出たり、白濁、塗膜中の成分の流出が起こる場合があります。

≪保　　管≫

○ 直射日光下や屋外、0℃以下での保管はしないでください。

安全衛生上の注意事項

- 製品の取扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート：旧MSDS)を参照してください。
- 取扱い後は手洗い、うがいを十分に行なってください。
- 適切な保護手袋、保護眼鏡、防毒・防塵マスクなどを着用してください。
- 目に入った時は直ぐに水で洗い、速やかに医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は速やかに医師の診断を受けてください。
- エポキシ樹脂系の材料は、皮膚にかぶれを引き起こす恐れがあります。
皮膚に付着しないよう特に注意してください。
- 皮膚についた場合は、多量の水と石鹸で洗ってください。また、皮膚刺激または発疹が生じた場合は、診断を受けてください。
- 粉じん、蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。
- 開封後、やむを得ず保管する場合は無希釈の状態で密栓して冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。
- 缶の取手は手さげ専用です。ロープやフックで吊り下げると外れることがあり危険です。
絶対に行わないでください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 塗料、塗装器具を洗浄した汚水はそのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処理してください。

＊本仕様書の内容は予告なしに変更することがあります。
施工に当たっては常に最新版の仕様書を参照し、適切な対策を取るようにしてください。