

# 薄付け仕上塗材 リシンシリーズ

外装薄塗材 E・Si

可とう形外装薄塗材 E

用途

一般建築物の内外装

F☆☆☆☆

外装薄塗材 E

JIS A 6909

● 防火認定【NM-8572 QM-9812 RM-9361】

☐ キクスイコートリシン 骨材入

防 火

※防火認定を必要とする建築物に適用可能です。

外装薄塗材 Si

JIS A 6909

● 防火認定【NM-8571 QM-9811 RM-9366】

☒ シリカリシン

防 火

※防火認定を必要とする建築物に適用可能です。

可とう形外装薄塗材 E

JIS A 6909 相当品

※JIS基準を満たしているものの、JISマーク表示の認証は受けていません。

☐ キクスイ 弾性リシン

クラック追従性

※ひび割れ発生の防止を  
保証するものではありません。

可とう形外装薄塗材 E

JIS A 6909 相当品

※JIS基準を満たしているものの、JISマーク表示の認証は受けていません。

☐ キクスイ 弾性リシン Si

シリコン樹脂

クラック追従性

※ひび割れ発生の防止を  
保証するものではありません。

可とう形外装薄塗材 E

JIS A 6909 相当品

※JIS基準を満たしているものの、JISマーク表示の認証は受けていません。

☐ キクスイ 弾性リシン 細目

クラック追従性

※ひび割れ発生の防止を  
保証するものではありません。

## 仕上げパターンバリエーション

※印刷のため、実際の色や艶は多少異なります。

キクスイコートリシン 骨材入  
シリカリシン



カラーNo. KN030E

キクスイ 弾性リシン  
キクスイ 弾性リシン Si



カラーNo. KN030E

キクスイ 弾性リシン 細目



カラーNo. KN030E

公共建築工事標準仕様書(令和7年版) 準拠

キクスイコートリシン 骨材入 (23℃)

| 工 程  |     | 材料・荷姿                                                                 |                          | 施工用具・条件                 |                           | 塗回数 | 間隔時間<br>(hr)            | 所要量    |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|-------------------------|--------|
| 素地調整 |     | ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。 |                          |                         |                           |     |                         |        |
| 下塗り  |     | キクスイ<br>プライマー スーパー E                                                  | 主 材:15kg<br>無希釈          | はけ、ウールローラー<br>エアレススプレー等 |                           | 1   | 3 以上                    | 0.1 以上 |
| 上塗り  | 砂壁状 | キクスイ<br>コートリシン 骨材入                                                    | 主 材:20kg<br>清 水:0.8～1.2L | リシンガン                   | 口径:6～8mm<br>吹圧:0.5～0.6MPa | 2   | 工程内1 以上<br>最終養生<br>24以上 | 1.0以上  |

シリカリシン (23℃)

| 工 程  |     | 材料・荷姿                                                                 |                          | 施工用具・条件                 |                           | 塗回数 | 間隔時間<br>(hr)            | 所要量    |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|-------------------------|--------|
| 素地調整 |     | ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。 |                          |                         |                           |     |                         |        |
| 下塗り  |     | キクスイ<br>プライマー スーパー E                                                  | 主 材:15kg<br>無希釈          | はけ、ウールローラー<br>エアレススプレー等 |                           | 1   | 3 以上                    | 0.1 以上 |
| 上塗り  | 砂壁状 | シリカリシン                                                                | 主 材:20kg<br>清 水:0.8～1.2L | リシンガン                   | 口径:6～8mm<br>吹圧:0.5～0.6MPa | 2   | 工程内1 以上<br>最終養生<br>24以上 | 1.0以上  |

(注1) 施工用具・条件は代表的なものです。  
(注2) 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。  
(注3) 所要量の確認は、塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。

公共建築工事標準施工仕様書(建築工事編) 令和7年版 抜粋

| 種 類         | 呼び名      | 仕上げる形状 | 工 法 | 所要量 (kg/m <sup>2</sup> ) |        | 塗回数 |
|-------------|----------|--------|-----|--------------------------|--------|-----|
| 薄付け<br>仕上塗材 | 外装薄塗材 E  | 砂壁状    | 吹付け | 下塗材 ※ 1                  | 0.1 以上 | 1   |
|             |          |        |     | 主 材                      | 1.0 以上 | 2   |
|             | 外装薄塗材 Si | 砂壁状    | 吹付け | 下塗材 ※ 1                  | 0.1 以上 | 1   |
|             |          |        |     | 主 材                      | 1.0 以上 | 2   |

※ 1 下塗材を省略又は専用の下地調整塗材を用いる場合は、仕上塗材の製造所の指定による。

JIS 製品一覧



防火認定  
組み合わせ





**注意点**  
施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。  
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

**kikusui** ダウンロードサイト  
掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び  
標準施工仕様書をご確認ください。





**菊水化学工業株式会社** 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



札 幌 ☎ 0133-62-5580 金 沢 ☎ 076-225-5623 広 島 ☎ 086-244-3711

仙 台 ☎ 022-706-5710 松 本 ☎ 0263-30-1562 福 岡 ☎ 092-433-6262

北 関 東 ☎ 0280-98-5232 静 岡 ☎ 054-655-5150 鹿 児 島 ☎ 099-299-1500

東 京 ☎ 03-3981-2500 名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

横 浜 ☎ 045-595-1550 大 阪 ☎ 06-7668-5320

新 潟 ☎ 025-364-6066 岡 山 ☎ 086-244-3711