


水系結露防止塗材

ケツロナイン

ケツロナイン


ケツロナインは湿度が高いときには湿気を吸い取り、湿度が低いときには湿気を放出する調湿機能に加え、優れた防カビ性能も兼ね備えています。

① 吸水性能




塗膜厚1mmで1㎡あたり最大約600mlの結露水を吸収します。

② 調湿性能



湿度が高い時は湿気を吸収し、湿度の低いときは放湿し、室内の湿度の急激な変化を和らげます。


③ 防カビ性能



カビが発生しづらく、優れた防カビ効果と持続性を有しています。

④ 断熱

ケツロナインの熱伝導率は一般塗材よりも低いいため、室内の壁が外部と室内の温度差の影響を受けづらくなり、その分結露を起こしにくくなります。また、膜厚が厚いことも断熱効果に役立ちます。



⑤ 塗膜物性

試験項目	評価
凍結融解試験	40サイクル異常なし
JIS A 6909 試験	「内装薄塗材E」全項目合格
かび抵抗性試験	かびの発育がみとめられない
耐湿性試験	異常なし


⑥ 鉄骨・鋼板結露防止



※ケツロナインは吸湿・放湿を繰り返すことで表面の結露を抑制します。常に一定の多湿状態で保たれる部位、換気システムが整っていない部位は塗膜の吸水が限界に達し、結露水が発生する場合があります。

ケツロナイン Pattern Variation

平吹き状模様



パールエクル (KN025D)

小凹凸状模様



パールエクル (KN025D)

ゆず肌状[ローラー]模様



パールエクル (KN025D)


ケツロナインじゅらく(吹付け)



アイボリー (KN028D)



パンプキンシード (KN035B)



ライトカーキ (KN018C)

Color Variation



(注1) この色見本は台紙に塗付をしており、現物の仕上がりとは違う場合があります。
(注2) 淡彩色に限り調色対応可能ですが、自然素材を使用しているため近似色となる場合があります。詳しくは最寄りの営業所まで、お問い合わせください。
(注3) 見本帳の保管は、直射日光の影響を受ける場所や高温・高温となる場所は避けてください。
(注4) カラーNo.は弊社管理No.です。
(注5) 色調の有効期限は2029年6月です。

(23℃)

下 地	工 程	材料・荷姿	施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量※
コンクリート ・折板等	素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
	下塗り	カビフージA	主材:17kg 清水:9～17L	はけ、ウールローラー エアレススプレー等	1	3以上
		又は カビフージB	主材:14kg 無稀釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー等	1	3以上
鉄骨・ 鋼板等	素地調整	ディスクサンダー等の動力工具を主体としてワイヤーブラシ、サンドペーパーを併用してさびを除去してください。 下地処理は、2種ケレン(SiS-St3)以上とする。ほこり、油脂等の付着物は入念にふき取り、乾燥した清浄な面としてください。				
	下塗り	キクスイ S P プライマーエポ	主材:16kg 塗料用シンナーA: 0～1.6L	はけ、ウールローラー エアレススプレー等	2	4以上 7日以内

(23℃)

仕上げ			材料・荷姿	施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量※
主材塗り(共通)	平吹き仕上げ		ケツロナイン 主材:18kg 清水:0～1.0L	リシンガン 口径:4～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	—	約16㎡/18kg 約1.1kg/㎡
	小模様 凹凸状 仕上げ	基礎 塗り	ケツロナイン 主材:18kg 清水:0～1.0L	リシンガン 口径:4～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	4以上	約25㎡/18kg 約0.7kg/㎡
		模様 塗り	ケツロナイン 主材:18kg 清水:0～1.0L	リシンガン 口径:4～6mm 吹圧:0.2～0.3 MPa	1	—	約45㎡/18kg 約0.4kg/㎡
	ゆず肌状 (ローラー)仕上げ		ケツロナイン 主材:18kg 清水:0～0.5L	多孔質ローラー	1～2	工程内 24以上	約16㎡/18kg 約1.1kg/㎡
	じゅらく状模様 仕上げ		ケツロナインじゅらく(吹付用) 主材:16kg 清水:1.6～2.4L	リシンガン 口径:4～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	2	工程内 4以上	約10㎡/16kg 約1.6kg/㎡

(注1) 施工用具・条件は代表的なものです。
(注2) 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
また、ケツロナインは吸水性が高いため、希釈時の水量は気温・湿度などの影響を受けやすく、施工時の環境によって変動します。塗装時は標準施工仕様書を基準に調整してください。
(注3) 所要量の確認は塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。
(注4) 多孔質ローラーでの増し塗りをする場合は、増し塗り前に適度な水湿しを行ってください。水湿し面の水が引いたのち、主材塗り見本と同様となるように注意して、施工を行ってください。

※内装制限のある部位を施工する場合は以下に記載する塗付量で施工して下さい。

工程	製品名	塗付量 (kg/㎡)
下塗り	カビフージ A	0.11以下
	カビフージ B	0.2以下
主材	ケツロナイン	1.1以下

用 途

建築物の結露防止・調湿

- 住宅・マンション等の居室の結露防止・調湿、浴室（直接水がかりのある部分への施工は不可）・台所・押入等の結露防止
- 店舗・事務所・学校・病院・工場・倉庫及びその他建築物・構造物内の結露防止
- 体育館等大型建築物の鉄骨梁・折板裏の結露防止

※公衆浴場・温水プール等の常時湿度が高くなる箇所への施工はできません。

カビ止め工法

- KS クリーナー（塩素系漂白殺菌洗浄剤）
カビに効果的な殺菌洗浄剤です。カビが発生している面に塗装する際の前処理として使用します。
- カビアタック（浸透性殺菌防カビ剤）
著しくカビに汚染されている場合は、殺菌剤の散布だけでは効果が出ない場合があります。「カビアタック」は、死滅しなかった菌の再増殖を抑制します。

(注)「KS クリーナー」「カビアタック」は、目や皮膚に付けないように注意し、施工時はゴム手袋や保護眼鏡を着用してください。又、施工時及び施工後は十分に換気を行ってください。

適応下地

- 下塗材としてカビフージA（水系）を使用する下地
モルタル・コンクリート、OP・EP・VP（チョーキングもなく良好な場合）
- 下塗材としてカビフージB（弱溶剤形）を使用する下地
カラー折板、石膏ボード、ビニルクロス、チョーキング等のあるOP・EP・VP（旧塗膜が侵された場合は、その部位を除去し、再塗装してください）
- 下塗材としてキクスイ S P プライマーエポを使用する下地
鉄骨・鋼板等

荷 姿

■水系下塗材	カビフージA	NET 17kg/缶入
■弱溶剤形下塗材	カビフージB	NET 14kg/缶入
■弱溶剤形さび止め	キクスイSPプライマーエポ 塗料用シンナーA	NET 16kg/缶入 NET 16 L/缶入
■主材	ケツロナイン ケツロナイン じゅらく(吹付用)	NET 18kg/缶入 NET 16kg/缶入

その他、施工写真やQ & Aは弊社HPに掲載しています。▶



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui

ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書をご確認ください。