KSメヂ

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 0306324 KSメヂは既調合のタイル目地用プレミックスモルタルです。 アクの析出を抑え、防水性・作業性にも優れています。

特長

()1 罗夕の新田防止

アクの析出及び白華を抑えます。

()2 防水性

亀裂の心配が無く、更に防水性に優れ、 雨水の侵入を防ぎます。

03 優加法作業性

既調合形の目地用プレミックスモルタルで、 作業性に優れています。

用途

- ・タイル目地。装飾用目地。
- ※陶器質タイルは除きます。

種類

- ・一般用Aタイプ ・・・目地巾が6mm以上、12mm未満に使用。 (小口平タイル、二丁掛タイル等)
- ・モザイク用Bタイプ・・・目地巾が3mm以上、6mm未満に使用。 (モザイクタイル等)

●標準施工仕様

種類	工法		施工用具	養生期間	所要量(kg/m²)	標準施工面積 (m²/袋)
Aタイプ	I KSX+	才: 25 kg k:約5L	ゴムごて等	夏季1週間以上 冬季2週間以上	2.5 ~ 4.1	小口平タイル 6~8 二丁掛タイル 8~10
Bタイプ		才: 25 kg k:約5L	ゴムごて等	夏季 1 週間以上 冬季 2 週間以上	1.4~1.6	モザイクタイル 15~18

(注)標準施工仕様は、下地・部位・タイルの種類・目地幅・塗り厚により異なります。

KSメヂ

NET 25kg/袋入 一般用Aタイプ モザイク用 Bタイプ NET 25 kg/袋入

施工上の注意点

- 1. 1袋あたりの加水量は、KSメヂ25kgに対して5Lを標準とし、O~1Lで軟度調整してください。
- 2. 練り混ぜ後の可使時間は、1時間以内(20℃)です。
- 3. 気温5℃以下での施工は避けてください。又、寒冷期においての濃色の使用は避けてください。
- 4. 酸洗いは、目地込み5日以上経過してから行なってください。
- 5. 酸洗いの溶液は30倍以上のものを使用してください。この場合事前に充分水洗いし、酸洗い後ただちに水洗いして目地に酸分が残らない様にしてください。
- 6. 材料は、湿気や水掛かりに注意して保管してください。
- 7 直射日光下で施工する場合 養生等適切な処置をしてください



掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。 ※上記の各種製品データは、kikusuiダウンロードサイト(『キクスイダウンロードサイト』を検索)でご確認ください。





→ 菊水化学工業株式会社 ☆ 052-300-2222(代)

ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/



仙台 **☎** 022-706-5710

大 阪 ☎ 06-7668-5320

東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262

名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2019年9月の情報により作製しております。 ●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。 ●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。