陶磁器質タイル張り用張付け材

ＫＳベース

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306320

ＫＳベースは保水性に優れたタイル張付け用プレミックスモルタルです。
接着性が高く、張付け作業も容易です。

特　長

01 優れた保水性

保水性に優れたタイル張付け用プレミックスモルタルです。

02 優れた作業性

オープンタイムが長く、張付け作業が簡単です。
又、適度な粘りがあるので、作業性にも優れています。

03 優れた密着性

接着性に優れています。
密着張り・改良圧着張り・モザイクタイル張り工法に適用します。

用　途

・タイル張り(浴槽を除く)

適用下地

モルタル木ごて仕上げ面　等

●標準施工仕様

材料・調合	工　法		タイルの種類	塗厚(㎜)	所要量(kg/㎡)	施工面積(㎡/袋)
KSベース:25kg 清　　水:約5L	内壁 外壁	密着張り	小口平タイル	5～8	7.4～11.8	2.1～3.3
		改良圧着張り		下地側4～6 タイル側1-3	7.4～13.2	1.9～3.3
		モザイクタイル張り	50二丁以下	3～5	4.4～7.4	3.3～5.6

(注)標準施工仕様は、下地・部位・タイルの種類・目地幅・塗り厚により異なります。

陶磁器質タイル張り用
張付け材

ＫＳベース

荷　　姿

粉　体　ＮＥＴ　25　kg／袋入

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台　☎ 022-706-5710
東　京　☎ 03-3981-2500
名古屋　☎ 0568-69-5200
大　阪　☎ 06-7668-5320
福　岡　☎ 092-433-6262

●このパンフレットは2019年9月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。