

外装薄塗材S i

艶消し



# シリカリシン (国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆  
NSK - 0402004

JIS A 6909  
外装薄塗材S i

「シリカリシン」は、無機高分子シリカ（ $\text{SiO}_2$ ）を結合材として用いた砂壁状吹付材です。躯体への密着性が良く、防火材料認定製品です。

## 特長

### 01 優れた防火性

防火材料として認定されています。

### 02 耐アルカリ性

耐アルカリ性に優れています。

### 03 優れた耐久性

無機高分子シリカ（ $\text{SiO}_2$ ）を結合材としており、耐久性に優れています。

## 用途

外装けい酸質系薄付け仕上塗材(外装薄塗材S i)を用いて外装を吹付けで仕上げる工事に適用する。

## 適用下地

コンクリート・セメントモルタル・ALCパネルとし、その他の下地に適用する場合は特記による。

### ●公共建築工事標準仕様（令和4年版）

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr) (条件: 23°C, 50%Rh)	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )
下塗り	キクスイ プライマースーパーE 主 材: 15 kg 無希釈	刷毛・ウールローラー エアレススプレー等	1	3以上	0.1以上
主材塗り	シリカリシン 主 材: 20 kg 清 水: 0.8~1.2L	リシンガン 口径: 6~8mm 吹圧: 0.5~0.6MPa	2	工程内1以上 最終養生24以上	1.0以上

(注) 上記とは別の下塗り材での特記仕様もございます。詳しくは最寄りの営業所でご確認ください。

外装薄塗材 S i

# シリカリシン

艶消し



荷 姿

NET 20 kg/缶



## 注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。  
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320  
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262  
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年5月の情報により作製しております。  
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。  
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。