外装薄塗材Ｓｉ

艶消し

水系

シリカリシン
(国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0402004

ＪＩＳ　Ａ　６９０９
外装薄塗材Ｓｉ

「シリカリシン」は、無機高分子シリカ（ＳｉＯ ２）を結合材として用いた砂壁状吹付材です。躯体への密着性が良く、防火材料認定製品です。

特　長

01 優れた防火性

防火材料として認定されています。

02 耐アルカリ性

耐アルカリ性に優れています。

03 優れた耐久性

無機高分子シリカ（ＳｉＯ２）を結合材としており、
耐久性に優れています。

用　途

外装けい酸質系薄付け仕上塗材（外装薄塗材Ｓｉ）を用いて
外装を吹付けで仕上げる工事に適用する。

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・ＡＬＣパネルとし、
その他の下地に適用する場合は特記による。

●公共建築工事標準仕様（令和４年版）

工　程	材　料・調　合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間（hr）(条件：23℃、50%Rh)	所要量（kg/㎡）
下塗り	キクスイ プライマー スーパーＥ	主　材：15 kg 無希釈	刷毛・ウールローラー エアレススプレー 等	1	3 以上	0.1 以上
主材塗り	シリカリシン	主　材：20 kg 清　水：0.8 ～ 1.2 L	リシンガン 口径：６～８mm 吹圧：0.5～0.6MPa	2	工程内 1 以上 最終養生24以上	1.0 以上

（注）上記とは別の下塗り材での特記仕様もございます。詳しくは最寄りの営業所でご確認ください。

外装薄塗材Ｓｉ

艶消し

水系

シリカリシン

荷　　姿

ＮＥＴ　20 kg／缶

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台　☎ 022-706-5710　大　阪　☎ 06-7668-5320
東　京　☎ 03-3981-2500　福　岡　☎ 092-433-6262
名古屋　☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年5月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。