



ムキファイン

防火材料認定品
不燃材料 NM-1724

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0806020

「ムキファイン」は、着色主材による単層仕上塗材です。上塗り工程がなく、工程短縮が可能であるため、短期間での施工が必要とされる内外部の仕上げに適応できます。短期間での施工が必要とされる内外壁の仕上げに最適です。

特長

01 省工程

上塗り工程がなく、工程短縮が可能です。

02 微弾性機能

微弾性の塗膜がヘアークラックに追従します。

03 透湿性

高い透湿性を有しております。

04 防火性

防火材料の認定（不燃材料）を取得しております。

※①下地は不燃材料（金属及び石膏ボードを除く）をご使用下さい。
②下塗材を塗装した場合、防火認定外となります。

用途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装仕上げ

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

新規下地

工程	材料調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量	
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とします。					
主材塗り	基層塗り	ムキファイン 主材：16kg 清 水：0.5～0.8L	多孔質ローラー	1	3 (23°C)	23～26㎡/16kg 0.6～0.7kg/㎡
	模様塗り	ムキファイン 主材：16kg 清 水：1.6～2.4L	中毛ローラー	1	—	40～53㎡/16kg 0.3～0.4kg/㎡

(注) 1. 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
2. 改修・新築時に下地の状態により別途下塗材が必要となります。

ムキファイン

艶消し

荷 姿

ムキファイン NET 16 kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台	☎ 022-706-5710	大 阪	☎ 06-7668-5320
東 京	☎ 03-3981-2500	福 岡	☎ 092-433-6262
名 古 屋	☎ 0568-69-5200		