



シリカロール (国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306081

J I S A 6 9 0 9
複層塗材 S i

裏面 QR コード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「シリカロール」は、無機高分子シリカを用いたゆず肌状【ローラー】模様仕上材です。安定した品質で、防火性に優れています。

特長

01 優れた施工性

ローラー作業に適しています。
飛散防止対策として使用できます。

02 優れた耐久性

無機高分子シリカ (SiO_2) を結合材としており、耐久性に優れています。

用途

けい酸質系複層仕上塗材(複層塗材 S i)を用いて内外装をローラーで仕上げる工事に適用する。

適用下地

コンクリート・セメントモルタルとし、その他の下地に適用する場合は特記による。

●公共建築工事標準仕様 (令和4年版)

ゆず肌状【ローラー】模様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr) (条件: 23°C, 50%RH)	所要量 (kg/m ²)
下塗り	キクスイ プライマー スーパーE 主 材: 15 kg 無希釈	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	1	3以上	0.1以上
主材塗り	シリカロール 主 材: 20 kg 清 水: 0~0.3 L	多孔質ローラー	1~2	24以上	1.0以上
上塗り	ビュートップアクリル 主 材: 16 kg 清 水: 0.8~1.6 L	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	2	工程内3以上	0.25以上

(注) ①上記とは別の下塗り材での特記仕様もございます。詳しくは最寄りの営業所でご確認ください。
② J I S 対応組み合わせにつきましては、裏面QRコードからご確認ください。

シリカロール



荷 姿

主 材 NET 20 kg/缶

JIS A 6909
組み合わせ



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200