

外装薄塗材E 着色骨材砂壁状

艶消し



# キクスイ グラストSi (国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆  
NSK - 0306036

JIS A 6909  
外装薄塗材E

「キクスイ グラストSi」は、シリコン架橋アクリル樹脂エマルジョンを結合材に、陶磁器細骨材、天然石細骨材による多彩色の砂壁状仕上塗材です。落ち着いた肌合いの仕上がりで多彩なカラーバリエーションにより壁面を演出します。

## 特長

### 01 豊富なカラーバリエーション

多彩な標準色の中からお選びください。  
※キクスイ グラストSi 見本帳のカラーサンプルでご確認ください。

### 02 防藻・防カビ性

防藻・防カビ性能を付与することにより、長期間にわたり壁面の美しさを保ちます。

### 03 独特な意匠性

着色細骨材の風合いで、塗料にはない意匠性が表現できます。

## 用途

外装合成樹脂エマルジョン系薄付け仕上塗材(外装薄塗材E)を用いて外装を吹付けで仕上げる工事に適用する。

## 適用下地

コンクリート・セメントモルタル・ALCパネルとし、その他の下地に適用する場合は特記による。

### ●公共建築工事標準仕様（令和4年版）

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr) (条件: 23°C, 50%RH)	所要量(kg/m <sup>2</sup> )
下塗り	キクスイ プライマー スーパーE 主 材: 15 kg 無希釈	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	1	3以上	0.1以上
主材塗り	キクスイ グラストSi 基 材: 20 kg 清 水: 0.8~1.0L	リシンガン 口径: 6~8 mm 吹圧: 0.5~0.6MPa	2	工程内 2以上	1.5以上

(注) 上記とは別の下塗り材での特記仕様もございます。詳しくは最寄りの営業所でご確認ください。

外装薄塗材E  
着色骨材砂壁状

艶消し



# キクスイ グラスト S i

荷 姿

NET 20 kg/缶



## 注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。  
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320  
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262  
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年5月の情報により作製しております。  
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。  
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。