



アクアサビスト

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306052

「アクアサビスト」は付着性に優れた特殊アクリル樹脂と特殊防錆顔料を主体とした水系サビ止め塗料です。従来の溶剤系と異なり、鉛系顔料や溶剤を使用していないので作業環境を安全に保ち、環境にも配慮しました。また、乾燥が速い・刷毛作業性が良い・上塗り適合性が広いなどの優れた特性を持ち、施工後は長期にわたり鉄部の発錆を防ぎます。

一般サビ止め塗料との比較

項目	アクアサビスト	一般サビ止め塗料
初期防錆性	○	○
長期防錆性	◎	×
安全性	◎	△
乾燥性	◎	△
塗料の安定性	○	○
銅板への付着性	○	△
刷毛作業性	○	○

特長

01 安全性

水系なので環境への負荷が少なく、屋内外で安全に使用できます。また、施工器具を使用後、水で洗うことができます。

02 鉛・クロムフリー

鉛及びクロムを含有しません。

03 幅広い適合性

下塗り・上塗り適合性が広く、各種旧塗膜や水系仕上塗材に適合可能です。

用途

一般建築物の鉄部用錆止め塗料

適用下地

鉄部・鋼板 等

●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	下地処理は、2種ケレン (SiS-St3) 以上とする。被塗面の油、湿気、塵埃、水分等の付着物は完全に除去する。				
下塗り	アクアサビスト 主 材：16 kg 清 水：0～1.0 L	はけ・ローラー	2	3以上 工程内3以上 (23℃)	50～61 m ² /16 kg 0.26～0.32 kg/m ²

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

アクアサビスト

1 液形

白色



荷 姿

NET 16 kg/缶入(白色)



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200