

1液弱溶剤形
変性アクリル樹脂系下塗材

クリヤータイプ

1液形



キクスイ プライマーバンノウSP

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 1710005

「キクスイ プライマーバンノウSP」は、
特殊アクリル樹脂を使用し、弾性系も含む各種仕上塗材と下地との密着性を目的
として開発された万能タイプの弱溶剤系下塗材です。

特 長

01 幅広い適合性

特殊アクリル樹脂を使用し、アクリル系・酢ビ系・ケイ酸質系及び
弾性系仕上材の下塗りとして幅広く使用できます。

02 耐水性・耐アルカリ性

耐水性・耐アルカリ性に優れています。

03 優れた密着性

密着性に優れています。

04 経済性

コストパフォーマンスの高い1液弱溶剤形汎用下塗材です。

用 途

- ・コンクリート・モルタル等の下塗り
- ・改装工事の下塗り

●標準施工仕様

工 程	材 料・調 合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所 要 量
下地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
下塗り	キクスイ プライマーバンノウSP 主 材：14kg 無希釈	刷毛 ウールローラー エアレススプレー	1	3以上 (23℃)	70～140㎡/14kg 0.10～0.20kg/㎡

(注)①施工用具・条件は代表的なものです。

②間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具・被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

③所要量の確認は塗見本との比較または単位体積当たりの使用量で確認して下さい。

1液弱溶剤形
変性アクリル樹脂系下塗材

クリアータイプ

1液形



キクスイ プライマー バンノウSP

荷 姿

主 材 NET 14kg/缶入



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年12月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。

vol.7