



ROYAL SELECTION

キクスイロイヤルセレクション

ロイヤルセレクションで叶えるワンランク上の仕上がり

1液強溶剤形スレート屋根用エポキシ樹脂系浸透シーラー

強溶剤系 下塗材 1液形

キクスイロイヤルベストシーラー

1液強溶剤エポキシタイプ（透明）で浸透・固化性にすぐれており、劣化層・脆弱層をしっかり補強！

特長

1. 空気中の水分で化学反応をして硬化する 湿気硬化型タイプなので 抜群の浸透性と固着力を発揮します。
2. 抜群の速乾性を発揮します。
3. 上塗りの艶を引き出します。
4. 強固な固着層を作りガッチリ固めるので剥離などの異常発生を回避できます。
5. 1液タイプで、主材と硬化剤を混ぜ合わせる必要がなく 作業性に優れています。

製品一覧

	製品名	一般名称	色	艶
上塗り	キクスイロイヤルパワールーフS	2液弱溶剤形屋根用反応硬化形シリコン樹脂塗料	基準色(33色)	艶有
下塗り	キクスイロイヤルベストシーラー	1液強溶剤形スレート屋根用エポキシ樹脂系浸透シーラー	透明	—

標準施工仕様書

■スレート屋根、モニエル瓦の場合

工程	材料・調合	塗装方法	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
素地調整	苔、藻、ごみ、塵埃、油脂分などの付着物及び劣化塗膜は、高圧水洗浄(10MPa程度)で入念に除去し、水洗い後は翌日まで十分乾燥した清浄な面としてください。				
下塗り	キクスイロイヤルベストシーラー 主材:15kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー	1~2	4~168 (7日)	18~75㎡/15kg 0.2~0.8kg/㎡
上塗り	キクスイロイヤルパワールーフS 主材:13.5kg 硬化剤:1.5kg 塗料用シンナーA:0~1.5L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	2	工程内 3~168 (7日)	41~60㎡/15kgセット 0.25~0.36kg/㎡
縁切り	水切り部で化粧スレートの上下の重なり部分が塗料で詰まっている箇所は縁切りを行ってください。				

- (注)1. 施工用具・条件は代表的なものです。
 2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により多少の幅を乗せることがあります。
 3. 所要量の確認は塗見本との比較または単位体積当たりの使用量で確認してください。
 4. モニエル瓦への塗装は、光沢感が出るまで重ね塗りしてください。

用途・適応下地

- 戸建住宅・公共施設・工場等のスレート屋根
- 波型スレート屋根

荷姿

キクスイロイヤルベストシーラー	15kg/缶
キクスイロイヤルパワールーフS	15kg/セット(主材:13.5kg/缶、硬化剤:1.5kg/缶) 3kg/セット(主材:2.7kg/缶、硬化剤:0.3kg/缶)



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
 各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書をご確認ください。

