

キクスイ リムーバー S

「キクスイ リムーバー S」は、建築物・構造物などに塗装された各種仕上塗膜を簡単に剥離し、再塗装が行える画期的な剥離剤です。

特 長

01 作業性が良い

垂直面でもタレが少なく、作業性が良好です。

02 高い剥離効果

剥離剤の蒸発量が少なく、長く剥離効果を持続させます。

03 省工程

水洗作業をせずに再塗装が可能です。

用 途

有機質系仕上塗材(薄塗材E、複層塗材E、厚塗材E)及び有機質系塗料を素地(コンクリート、モルタル、石綿スレート板など)から除去する場合に使用。

●標準施工仕様

工 程	材 料・調 合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(20°C)	所 要 量
養生	剥離対象以外の箇所(開口部、建具廻り、ゴム、プラスチック製部品等)には、ポリエチレンフィルム、粘着テープ等を用いて被覆養生する。 屋外作業の場合は、剥離剤が飛散するのを防止する為、シート養生を行う。				
塗 付	キクスイ リムーバー S 主 材：20 kg 無希釈	左官刷毛 溶剤用刷毛 等	1	10～30分	20～25㎡/20kg 0.8～1.0 kg/㎡
除 去	—————	金べら、皮すき ケレン棒 等	—	—————	—————

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。除去方法、除去条件により各々多少の幅を生じることがあります。

既存塗膜の種類と放置時間

既存塗膜の種類	放 置 時 間(目安)
外装薄塗材E	8～25分
複層塗材E	8～40分
複層塗材RE	20～40分
防水形複層塗材E	30～60分
ウレタンゴム系防水材	40～80分

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。塗膜の種類、膜厚、劣化の程度、気象条件等により異なります。予めテスト施工を行ない、軟化の程度、塗付量・放置時間などを確認、決定して下さい。

キクスイリムーバーS

剥離後の処理方法

剥離した塗膜が石綿含有仕上塗材の場合は、石綿含有廃棄物として処理してください。

荷 姿

キクスイリムーバーS NET 20 kg/缶入



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200