

1 液弱溶剤形スレート屋根用
エポキシ樹脂系浸透下塗材

1 液形



ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
K41014

JASS18 M-201 適合品

キクスイ SPベストシーラー

「キクスイ SPベストシーラー」は、1 液弱溶剤形エポキシシーラーで、浸透性固化性に優れています。また弱溶剤形なため旧塗膜への影響が少ないので下地塗膜のリフティングを起こす心配もなく、強溶剤形では困難な改修にもご使用いただけます。

特 長

01 優れた含浸性

含浸性に優れ、下地や空気中の水分と反応し強固な塗膜を形成し固化性も抜群です。

02 優れた適応性

弱溶剤なので下地塗膜のリフティング(縮み)の発生を防ぎます。
2 回目(既存塗膜下地)の改修向きです。

03 優れた作業性

1 液タイプのため主材と硬化剤を混ぜ合わせる必要がなく、作業性に優れています。

用 途

屋根改修塗装下塗り

●標準施工仕様

[スレート屋根、波形スレート屋根で、二回目以降の改修の場合]

工 程	材 料 ・ 調 合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所 要 量
素地調整	苔、藻、ごみ、塵埃、油脂分などの付着物及び劣化塗膜は、高圧水洗浄(10MPa程度)で入念に除去し、水洗い後は翌日まで十分乾燥した清浄な面としてください。				
下塗り	キクスイ SPベストシーラー 主 材：15 kg 無希釈	刷毛 ウールローラー エアレススプレー	1～2	4～168 (23℃)	<スレート屋根一回目改修の場合> 18～75 m ² /15 kg 0.2～0.8 kg / m ² <スレート屋根二回目以降改修の場合> 75～187 m ² /15 kg 0.08～0.20 kg / m ²
上塗り	キクスイ SPパワールーフ Si 主 材：13.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナーA：0～1.5 L	刷毛 ウールローラー エアレススプレー	2	工程内 3～168 (23℃)	41～60m ² /15kgセット 0.25～0.36kg/m ²

- (注) 1. 製品は使用前に均一にミキサーで混ぜ合わせてください。
2. 希釈の必要な製品は指定の希釈材を使用し適切な量、適切な方法で均一に薄めてください。
3. 2 液形の製品は、主材と硬化剤を指定の比率で調合し、ミキサーで混ぜ合わせてください。特に小分けで
ご使用の場合は計量器で正確に計量を行ってください。混合後の製品は、可使用時間以内に使い切ってください。
また、可使用時間は温度、希釈によって変わりますので、混合後はなるべく早く使い切ってください。
4. 上塗材「キクスイ SPパワールーフ Si」の可使用時間は、6 時間(23℃)となります。
5. 希釈には弊社推奨の「塗料用シンナー A」を使用してください。

1 液弱溶剤形
スレート屋根用
エポキシ樹脂系
浸透下塗材

1 液形



キクスイ S P ベストシーラー

荷 姿

主 材 N E T 15kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ > <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710
東 京 ☎ 03-3981-2500
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

大 阪 ☎ 06-7668-5320
福 岡 ☎ 092-433-6262

●このパンフレットは2020年4月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。