

外装薄塗材E

艶消し



キクスイ コートリシン 骨材入

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306047

防火材料認定品
不燃材料 NM-8572
準不燃材料 QM-9812
難燃材料 RM-9361

JIS A 6909
外装薄塗材E

「キクスイコートリシン 骨材入」は、アクリル樹脂エマルジョンを結合材とした砂壁状吹付材です。安定した品質で、長年愛されてきた外壁材です。

特長

01 豊富なカラーバリエーション

昔ながらの砂壁状模様仕上で、お好みの色に調色が可能です。

02 耐アルカリ性

耐アルカリ性に優れています。

03 優れた耐水性・耐久性

長期に渡り建物を保護します。

用途

外装合成樹脂エマルジョン系薄付け仕上塗材(外装薄塗材E)を用いて外装を吹付けで仕上げる工事に適用する。

適用下地

コンクリート・セメントモルタル等

●標準施工仕様

工程	材料・割合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr) (条件: 23°C, 50%RH)	所要量(kg/m ²) (塗付量)
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
上塗り	キクスイ コートリシン 骨材入 主 材: 20 kg 清 水: 0.8 ~ 1.2 L	リシンガン 口径: 6 ~ 8 mm 吹圧: 0.5 ~ 0.6 MPa	2	工程内 1 以上 最終養生 24 以上	14 ~ 20 m ² / 20 kg 1.0 ~ 1.4 kg / m ² (1.2 kg / m ² 以下)

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
②内装制限のある部位を施工する場合は塗付量以下で施工して下さい。

外装薄塗材 E

キクスイコートリシン 骨材入

艶消し



荷 姿

NET 20 kg/缶



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2020年7月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。