外装薄塗材Ｅ

艶消し

水系

キクスイ
コートリシン 骨材入

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306047

防火材料認定品
不 燃 材 料　ＮＭ-８５７２
準不燃材料　ＱＭ-９８１２
難 燃 材 料　ＲＭ-９３６１

ＪＩＳ　Ａ　６９０９
外装薄塗材Ｅ

「キクスイコートリシン 骨材入」は、アクリル樹脂エマルションを結合材とした砂壁状吹付材です。安定した品質で、長年愛されてきた外壁材です。

特　長

01 豊富なカラーバリエーション

昔ながらの砂壁状模様仕上で、お好みの色に調色が可能です。

02 耐アルカリ性

耐アルカリ性に優れています。

03 優れた耐水性・耐久性

長期に渡り建物を保護します。

用　途

外装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材（外装薄塗材Ｅ）を用いて
外装を吹付けで仕上げる工事に適用する。

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

●標準施工仕様

工　程	材　料・調　合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間（hr）（条件：23℃、50%Rh）	所要量（kg/㎡）（塗付量）
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
上塗り	キクスイ コートリシン 骨材入　主　材：20 kg　清　水：0.8 ～ 1.2 L	リシンガン 口径：６～８mm 吹圧：0.5～0.6MPa	2	工程内１以上 最終養生24以上	14 ～ 20 ㎡／20 kg 1.0 ～ 1.4 kg／㎡（1.2kg/㎡以下）

（注）①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
②内装制限のある部位を施工する場合は塗付量以下で施工して下さい。

外装薄塗材Ｅ

艶消し

水系

キクスイ コートリシン 骨材入

荷　　姿

ＮＥＴ　20 kg／缶

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台　☎ 022-706-5710　大　阪　☎ 06-7668-5320
東　京　☎ 03-3981-2500　福　岡　☎ 092-433-6262
名古屋　☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2020年7月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。