アクリル樹脂エマルションペイント

艶消し

水系

キクスイ C・トップ

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0305341

「キクスイ C・トップ」は、耐水性、耐アルカリ性を有する汎用タイプの水系艶消し塗料です。

特　長

01 耐水性・耐アルカリ性

耐水性・耐アルカリ性に優れています。
新築・塗替えのどちらにも適しています。

02 環境対応形製品

水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。

03 作業性

刷毛塗り作業性、ローラー作業性が良好です。

用　途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他の一般建築物の内外壁面・天井

適用下地

コンクリート・セメントモルタル　等
※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

工　程	材　料　調　合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所 要 量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。					
研磨	＃１５０～＃１８０サンドペーパーで空研きする。					
下塗り	キクスイ プライマー スーパーＷＥ	主　材：16 kg 清　水：３～８L	ウールローラー エアレススプレー 刷毛	1	３以上 (23℃)	80～100 ㎡／16kg 0.16～0.20 kg／㎡
上塗り	キクスイ Ｃ・トップ	主　材：20 kg 清　水：１～２L	ウールローラー エアレススプレー　等	2	工程内５以上 (23℃)	40～50 ㎡／20kg 0.4～0.5 kg／㎡

(注)①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
②研磨工程は、下地調整されたパテ面などについて行います。
③塗付量は刷毛又はローラー施工の場合で所要量の80～90%、吹き付け施工の場合で所要量の60～70%を目安にしてください。

アクリル樹脂
エマルションペイント

艶消し

水系

キクスイ C・トップ

荷　　姿

下塗材	キクスイ プライマー スーパーＷＥ	ＮＥＴ	16 kg／缶入
上塗材	キクスイ C・トップ	ＮＥＴ	20 kg／缶入

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙台 ☎ 022-706-5710　大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500　福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2019年9月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。