

NEWベランコート

合成樹脂エマルジョンペイント(アクリル系)

NEWベランコートは、新築マンションの受け渡しの際の水洗いや、降雨によるベランダのコンクリートやモルタル補修面の2次白華面を美しいセメント色調面に仕上げるアクリル系エマルジョンペイント材です。

特長

- 美しいセメント色調面に仕上がります。
- コンクリート及びモルタル補修面の2次白華を防ぎます。
- 水系ペイント材ですから、取り扱いが簡単です。
- ローラー・刷毛を用いて塗るだけなので、作業が簡単で数時間で乾燥します。
- セメント色の濃さに合わせて5種類の色調を用意しております。

用途


- マンションベランダ等コンクリート及びモルタル補修仕上面の保護
- 既に白華したベランダ等コンクリート及びモルタル色調補修
- 屋上シンダーコンクリート面の保護

※シンダーコンクリート面に施工する際は、下地処理として浸透性プライマー(当社製品:JS浸透性プライマー)を塗布し乾燥(翌日以降まで)させるか、又は下地調整モルタルを施工した後、NEWベランコートの塗り付けを行ってください。

使用方法

● 配合

NEWベランコート



+

清水



NEWベランコート	清水
1缶(20kg)	1~2L

● 施工

1. コンクリート及びモルタル補修仕上面に付着した異物・埃・セメントのアク等、NEWベランコートの付着を阻害するものを除去してください。
2. 施工下地面が強靱であること、かつ表面が十分に乾燥していることを確認してください。
3. NEWベランコートの原液を予め攪拌しておいてください。
4. NEWベランコートの原液に対して、適量の水を加えてよく攪拌してください。
5. ローラー・刷毛等を用い、追っかけで2~3回塗り重ねるようにして仕上げてください。
6. 乾燥するまで雨水や流水を避け、数日間養生してください。(数時間後に軽歩行は可能です)

注意

- 耐摩耗性・耐腐食性・耐薬品性の条件が厳しい場所での施工は避けてください。
- NEWベランコートは着色顔料が沈殿している場合があるため、予め攪拌してください。
- 気温5℃以下の場合、また降雨時や降雪時の施工は避けてください。
- 施工用具(刷毛・ローラー等)は、乾燥する前に水で洗浄してください。
- NEWベランコートに水以外の異種物質は絶対に混ぜないでください。
- NEWベランコートは最終仕上材ですので、NEWベランコート面にさらに異種材料での最終仕上を施工される場合は、必ず弊社までご相談ください。

性能試験結果

試験項目	結果	試験項目	結果	
容器内での状態	合格	隠蔽率(淡彩)	97%(合格)	
塗装作業性	合格	耐水性	合格	
低温安定性(-5℃)	合格	耐アルカリ性	合格	
乾燥時間	標準状態	1時間(合格)	耐洗浄性	合格
	5℃	3時間(合格)	促進耐候性	合格
塗膜の外観	合格	屋外暴露耐候性	合格	

※試験方法: JIS K 5663-2003 1種

標準施工面積

約100m²/20kg(1缶)… ローラー使用・2回塗り
※下地の状態や塗り回数などの条件によって若干異なります。

安全上の注意

- 取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋等の保護具を着用してください。
- 室内で施工する場合は換気を充分にしてください。
- 取扱い後は、顔・手・口等を洗浄してください。
- 作業中、目に液が入った場合はただちに水洗いをして、速やかに医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は付着物をふき取り、石けんでよく洗い、かゆみや炎症等の症状のある場合は速やかに医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合は直ちに吐かせ、医師の診断を受けてください。
- 漏出した製品が河川・下水道へ流入すると環境を汚染するおそれがありますので十分に注意し、産業廃棄物として処理してください。

保管上の注意

- 使い残しは、必ず密栓して保管してください。
- 製品は凍結・直射日光を避け、気温5℃以上、40℃以下で保管してください。
万一、凍結した場合は使用しないでください。
- 製品は、製造日より6ヶ月以内にご使用ください。

荷姿

20kg角缶



性状

アクリル系合成樹脂エマルジョンペイント(セメント色)

★ 色見本



No.1
(25-80B)



No.2
(25-75B)



No.3
(25-70B)



No.4
(25-65B)



No.5
(25-60B)

* ()内は一般社団法人日本塗料工業会・標準色の色票番号です。

* 近似色となります。実際の色と変わって見える場合がございますのでご了承ください。

菊水化学工業株式会社 問合せ窓口
☎ 0748-77-3155

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710

東京 ☎ 03-3981-2500

名古屋 ☎ 0568-69-5200

大阪 ☎ 06-7668-5320

福岡 ☎ 092-433-6262

●このパンフレットは2022年10月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。