

外装薄塗材E

艶消し



キクスイ ローラーコート 既調合型 (国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306049

JIS A 6909
外装薄塗材E

「キクスイローラーコート 既調合型」は、ローラーで砂壁状（じゅらく調）仕上げを実現できる外装薄塗材Eです。
密集した地域や住宅、マンション等の改装工事に適しています。

特長

01 優れたローラー施工性

砂壁状（じゅらく調）仕上げをローラー施工で実現します。

02 耐アルカリ性

耐アルカリ性に優れています。

用途

外装合成樹脂エマルジョン系薄付け仕上塗材（外装薄塗材E）を用い外装をローラーにより仕上げる工事に適用する。

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・ALCパネルとし、
その他の下地に適用する場合は特記による。

●公共建築工事標準仕様（令和4年版）

工程	材料・調合		塗回数	間隔時間 (hr) (条件: 23°C, 50%Rh)	所要量(kg/m ²)
下塗り	キクスイ プライマースーパーE 主 材: 15 kg 無希釈	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	1	3以上	0.1以上
主材塗り	キクスイローラーコート 既調合型 基 材: 20 kg 清 水: 0~1 L	ウールローラー (中毛)	2	工程内2以上	0.6以上

外装薄塗材E

艶消し



水系

キクスイローラーコート 既調合型

荷 姿

NET 20 kg/缶



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年5月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。