



キクスイRP

UR都市機構 保全工事適合材料

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306092

「キクスイRP」は、塗り替えを“1回塗り”で手軽に仕上げられ、しかもコンクリート中性化抑止にも優れた性能を発揮。塗り替え回数を減少し、コストダウンを実現します。

特長

01 工期短縮

隠ぺい力に優れ、一回塗り(ワンコートフィニッシュ)により工期が短縮できます。

02 中性化抑止効果

コンクリート躯体の中性化抑止効果に優れています。

03 優れた作業性

ローラー作業性に優れています。

用途

外装薄付け仕上塗材(セメントリシン及びアクリルリシン)の塗替工事

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

工程	材料調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	塗付量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
下塗り	キクスイRPシーラー (W) 主 材：15 kg 無希釈	ウールローラー (中毛) 刷毛 等	1	3以上 (23℃)	0.1 ~ 0.2 kg/m ²
主材塗り	キクスイRP 主 材：20 kg 無希釈	ウールローラー (中毛又は長毛) 刷毛 等	1	—	0.5 kg/m ²

(注)上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

キクスイR P

艶消し



荷 姿

キクスイR Pシーラー(W) NET 15 kg/缶入
キクスイR P NET 20 kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200