



キクスイRP

UR都市機構 保全工事適合材料

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306092

「キクスイRP」は、塗り替えを“1回塗り”で手軽に仕上げられ、しかもコンクリート中性化抑止にも優れた性能を発揮。塗り替え回数を減少し、コストダウンを実現します。

特長

01 工期短縮

隠ぺい力に優れ、一回塗り(ワンコートフィニッシュ)により工期が短縮できます。

02 中性化抑止効果

コンクリート躯体の中性化抑止効果に優れています。

03 優れた作業性

ローラー作業性に優れています。

用途

外装薄付け仕上塗材(セメントリシン及びアクリルリシン)の塗替工事

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

(23°C)

工程	材料調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	塗付量
既存塗膜の調査及び下地処理	既存塗膜の調査及び下地処理は、独立行政法人都市再生機構住宅経営部 監修「独立行政法人都市再生機構保全工事共通仕様書(令和2年版)」建築編 8.6.1 既存塗膜の調査及び下地処理に準ずる。				
素地押え(下塗り)	キクスイRPシーラー (W) 主 材：15 kg 無希釈	はけ・ウールローラー	1	3以上	0.1～0.2 kg/㎡
上塗り	キクスイRP 主 材：20 kg 無希釈	はけ・ウールローラー	1	—	0.5 kg/㎡

注1 施工用具・条件は代表的なものです。

注2 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

注3 所要量の確認は塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。

注4 塗り工程は、独立行政法人都市再生機構住宅経営部 監修「独立行政法人都市再生機構保全工事共通仕様書(令和2年版)」建築編 8.6.2 リフレッシュペイント塗り(RP)「3塗り工程」に準ずる。

キクスイRP

艶消し



荷 姿

キクスイRPシーラー(W)	NET	15 kg/缶入
キクスイRP	NET	20 kg/缶入

注意点



施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



札幌 ☎ 0133-62-5580	金沢 ☎ 076-290-2256	広島 ☎ 086-244-3711
仙台 ☎ 022-706-5710	松本 ☎ 0263-30-1562	福岡 ☎ 092-433-6262
北関東 ☎ 0280-98-5232	静岡 ☎ 054-655-5150	鹿児島 ☎ 099-299-1500
東京 ☎ 03-3981-2500	名古屋 ☎ 0568-69-5200	
横浜 ☎ 045-595-1550	大阪 ☎ 06-7668-5320	
新潟 ☎ 025-364-6066	岡山 ☎ 086-244-3711	