



アクリルソフト

ホルムアルヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK-0503007

防火材料認定品
不燃材料 NM-8572
準不燃材料 QM-9812
難燃材料 RM-9361

※アクリルソフト（艶有仕上げ）は防火認定の対象外です。

「アクリルソフト」は丸みを持った小凹凸状模様でソフト&優雅な仕上がりです。艶消し又は艶有仕上げができ、豊富な色彩によりホール壁・廊下・階段室などに最適な仕上塗材です。

特長

01 高い安全性
水系のため、作業環境も良好です。

02 耐水性・耐アルカリ性
耐水性・耐アルカリ性に優れています。

03 防火材料認定品
防火材料認定品です。

用途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内装

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

アクリルソフト

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間hr(23°C)	塗付量(所要量)
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
研磨紙ざり (注①)	—	研磨紙 #150~180	—	—	—
下塗り	キクスイプライマー 主材: 16kg スーパーWE 清水: 3.0~8.0L	刷毛 エアレススプレー ウルローラー	1	3以上	0.08~0.1kg/m ² (0.10~0.20kg/m ²)
主材塗り	基層塗り アクリルソフト 主材: 20kg 清水: 1.0~2.0L	リシガン 口径: 3~4mm 吹圧: 0.5~0.6MPa	1	16以上	0.3~0.4kg/m ² (0.5~0.57kg/m ²)
	模様塗り アクリルソフト 主材: 20kg 清水: 0~0.2L	リシガン 口径: 4~6mm 吹圧: 0.2~0.3MPa	1	—	0.3~0.4kg/m ² (0.5~0.57kg/m ²)

(注)①下地調整されたパテ面などについて行う。

②上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

③所要量は刷毛又はローラー施工の場合で塗付量の1.1~1.2倍、吹付施工の場合で1.6~1.7倍を目安にして下さい。

④所要量は施工時のロスを含んだ量で、塗付量はロスを含まない実際に塗り付けられる量です。詳細な定義はJASS18を参照して下さい。

アクリルソフト(艶有仕上げ) ※防火認定の対象外です

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間hr(23°C)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
研磨紙ざり (注①)	—	研磨紙 #150~180	—	—	—
下塗り	各種下塗材の標準技術資料に準拠します。				
主材塗り	アクリルソフト 主材: 20kg 清水: 0~0.2L	リシガン 口径: 4~6mm 吹圧: 0.2~0.3MPa	1	16以上	35~40m ² /20kg 0.5~0.57kg/m ²
上塗り	ビュートップアクリル 主材: 16kg 清水: 0.8~1.6L	エアレススプレー 等	2	工程内 5以上	45~64m ² /16kg 0.25~0.36kg/m ²

(注)①下地調整されたパテ面などについて行う。

②上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

内装薄塗材E

艶消し



アクリルソフト

荷 姿

アクリルソフト NET 20 kg/缶入

キクスイプライマースーパーWE NET 16 kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2020年12月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。