内装薄塗材Ｅ

艶消し

水系

アクリルソフト

ホルムアルヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0503007

防火材料認定品
不燃材料　NM-8572
準不燃材料　QM-9812
難燃材料　RM-9361

※アクリルソフト（艶有仕上げ）は防火認定の対象外です。

「アクリルソフト」は丸みを持った小凹凸状模様でソフト＆優雅な仕上がりです。艶消し又は艶有仕上げができ、豊富な色彩によりホール壁・廊下・階段室などに最適な仕上塗材です。

特　長

01 高い安全性
水系のため、作業環境も良好です。

02 耐水性・耐アルカリ性
耐水性・耐アルカリ性に優れています。

03 防火材料認定品
防火材料認定品です。

用　途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内装

適用下地

コンクリート・セメントモルタル　等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

アクリルソフト

工　程		材　料・調　合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間hr（23℃）	塗付量（所要量）
素地調整		ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
研磨紙ずり（注①）		――	研磨紙＃150～180	――	――	――
下塗り		キクスイ プライマー　スーパーＷＥ　主材：16 kg　清水：3.0～8.0L	刷毛 エアレススプレー ウールローラー	1	3以上	0.08～0.1 kg／㎡ （0.10～0.20 kg／㎡）
主材塗り	基層塗り	アクリルソフト　主材：20 kg　清水：1.0～2.0 L	リシンガン 口径：3～4 ㎜ 吹圧：0.5～0.6 MPa	1	16以上	0.3～0.4 kg／㎡ （0.5～0.57 kg／㎡）
	模様塗り	アクリルソフト　主材：20 kg　清水：0～0.2 L	リシンガン 口径：4～6 ㎜ 吹圧：0.2～0.3 MPa	1	――	0.3～0.4 kg／㎡ （0.5～0.57 kg／㎡）

（注）①下地調整されたパテ面などについて行う。
②上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
③所要量は刷毛又はローラー施工の場合で塗付量の1.1～1.2倍、吹付施工の場合で1.6～1.7倍を目安にして下さい。
④所要量は施工時のロスを含んだ量で、塗付量はロスを含まない実際に塗り付けられる量です。詳細な定義はＪＡＳＳ１８を参照して下さい。

アクリルソフト（艶有仕上げ）　※防火認定の対象外です

工　程	材　料・調　合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間hr（23℃）	所　要　量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
研磨紙ずり（注①）	――	研磨紙＃150～180	――	――	――
下塗り	各種下塗材の標準技術資料に準拠します。				
主材塗り	アクリルソフト　主材：20 kg　清水：0～0.2 L	リシンガン 口径：4～6 ㎜ 吹圧：0.2～0.3 MPa	1	16以上	35～40 ㎡／20kg 0.5～0.57 kg／㎡
上塗り	ビュートップアクリル　主材：16 kg　清水：0.8～1.6 L	エアレススプレー　等	2	工程内 5以上	45～64 ㎡／16kg 0.25～0.36　kg／㎡

（注）①下地調整されたパテ面などについて行う。
②上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

内装薄塗材Ｅ

艶消し

水系

アクリルソフト

荷　　姿

アクリルソフト	ＮＥＴ	20 kg／缶入
キクスイ プライマー スーパーＷＥ	ＮＥＴ	16 kg／缶入

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙台 ☎ 022-706-5710　大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500　福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2020年12月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。