

吹付用軽量塗材（ひる石）

艶消し



キクスイ ヒルトン

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK-0306061

防火材料認定品
不燃材料 NM-8572
準不燃材料 QM-9812
難燃材料 RM-9361

■色調：803タイプ

JIS A 6909
吹付用軽量塗材

「キクスイ ヒルトン」は、合成樹脂エマルジョンをバインダーとし、骨材にひる石を使用した内装用の建築用仕上塗材です。吸音・断熱・防露・防火性に優れ、新築はもちろん改装工事にも容易に施工できます。

特長

01 優れた結露防止性

結露防止に優れた効果を発揮します。

02 優れた吸音性

吸音性に優れています。

03 優れた断熱性

断熱性に優れています。

用途

内装用天井または壁の上部

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

■3mm厚仕様 *吸音効果の高い5mm厚仕様もございます。5mm厚仕様は防火認定の対象外です。

各種共通		工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
		素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
選択	803タイプ (原色・茶色)	主材塗り	キクスイヒルトン バインダー：14kg 専用骨材：60L×2 清 水：19～22L	ホッパーガン 口径：8～10mm 吹圧：0.5～0.8MPa	2	工程内24以上 (23℃)	30～35㎡/セト
	白色タイプ	主材塗り	キクスイヒルトン バインダー：18.5kg 専用骨材：60L 清 水：12～15L	ホッパーガン 口径：8～10mm 吹圧：0.5～0.8MPa	2	工程内24以上 (23℃)	18～20㎡/セト
	着色タイプ [※]	主材塗り	キクスイヒルトン バインダー：14kg 専用骨材：60L 清 水：9～11L	ホッパーガン 口径：8～10mm 吹圧：0.5～0.8MPa	2	工程内24以上 (23℃)	20～25㎡/セト

※該当色番号：No. 821、No. 822、No. 823、No. 824、No. 825、No. 826、No. 827、No. 828、No. 829、No. 830

(注)①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

②防火材料認定品が要求される場合は、施工部位へ下記の下記の塗付量で施工して下さい。

803タイプ：0.9kg/㎡以下 白色タイプ：1.4kg/㎡以下 着色タイプ：1.0kg/㎡以下

③所要量は施工時のロスを含んだ量で、塗付量はロスを含まない実際に塗付けられる量です。

詳細な定義はJASS18を参照してください。

吹付用軽量塗材
(ひる石)

艶消し



キクスイヒルトン

荷 姿

803タイプ	キクスイヒルトンバインダー	NET	14 kg/缶入	}	セット
	専用骨材	NET	60 L/袋入×2		
白色タイプ	キクスイヒルトンバインダー	NET	18.5 kg/缶入	}	セット
	専用骨材	NET	60 L/袋入		
着色タイプ	キクスイヒルトンバインダー	NET	14 kg/缶入	}	セット
	専用骨材	NET	60 L/袋入		



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ > <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年7月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。