



キクスイ パールコート シリーズ

「キクスイ パールコート シリーズ」は、骨材として黒曜石パーライトを用いた吸音・断熱・防露を主目的とした内装用天井・壁の仕上塗材で、優雅な色彩とソフトな風合いのある仕上塗材として実績を有しています。

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

パールコート : NSK - 0306010
パールコートD : NSK - 0306059

■キクスイパールコート

JIS A 6909
吹付用軽量塗材

防火材料認定品

不燃材料 NM-8572
準不燃材料 QM-9812
難燃材料 RM-9361

■キクスイパールコートD

防火材料認定品

不燃材料 NM-3394

特長

01 優れた結露防止性

結露防止に優れた効果を発揮します。

02 優れた断熱性

断熱性に優れています。

03 優れた吸音性

吸音性に優れています。

用途

内装用天井または壁の上部

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

キクスイパールコート (有機系吹付けタイプ)

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量(塗付量)
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
主材塗り	キクスイパールコート バインダー：17kg 専用骨材大：50L (7kg) 専用骨材小：50L (10kg) 清 水：9～11L	ホッパーガン 口径：10mm 吹圧：0.6～0.8 MPa	2	工程内24以上 (23℃)	1.2～1.5kg/m ² (1.5kg/m ² 以下) [5mm厚]

キクスイパールコートD (無機系吹付けタイプ)

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
主材塗り	キクスイパールコートD 粉 体：3.2kg 専用骨材：50L 清 水：8～9L	ホッパーガン 口径：10mm 吹圧：0.5～0.6 MPa	2	工程内24以上 (23℃)	4～5m ² /セット [10mm厚]

- (注) 1. 施工用具・条件は代表的なものです。
2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
3. 所要量の確認は塗見本との比較または単位体積当たりの使用量で確認して下さい。
4. 下地の吸い込みが大きい場合は「キクスイ 浸透性プライマーE」、「キクスイ プライマー スーパーE」もしくは「キクスイ プライマー スーパーWE」を下塗材として塗り付けてください。
5. 内装制限のある部位を施工する場合は塗付量以下で施工して下さい。下塗材を使用する場合は塗付量0.1kg/m²以下で施工して下さい。
6. 所要量は施工時のロスを含んだ量で、塗付量はロスを含まない実際に塗付けられる量です。詳細な定義はJASS18を参照してください。

艶消し



キクスイパールコートシリーズ

荷 姿

キクスイパールコート	バインダー	NET	17 kg/缶入
	専用骨材大	NET	50 L/袋入
	専用骨材小	NET	50 L/袋入
キクスイパールコートD	粉 体	NET	3.2 kg/ビニール袋入
	専用骨材	NET	50 L/袋入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
 ※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
 東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
 名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2019年5月の情報により作製しております。
 ●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
 ●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。