

商品名	一般名	JIS 表示	防火認定番号	ホルムアルデヒド 放散等級
キクスイ ヒルトン	吹付用軽量塗材(ひる石)	JIS A 6909 吹付用軽量塗材 (色調：803に適用)	不燃材料 NM-8572 準不燃材料 GM-9812 難燃材料 RM-9361	○
キクスイ パールコート	吹付用軽量塗材(黒曜石パールライト)	JIS A 6909 吹付用軽量塗材	不燃材料 NM-8572 準不燃材料 GM-9812 難燃材料 RM-9361	○
キクスイ パールコートD	吹付用軽量塗材(黒曜石パールライト)	—	不燃材料 NM-3394	○
キクスイ パールロック	吹付用軽量塗材	—	—	○

標準施工仕様

注) 1. 施工用具・条件は代表的なものです。
2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
3. 所要量の確認は塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。
4. 下地に吸い込みがある場合は「キクスイ 浸透性プライマー-E」「キクスイ プライマー スーパー-E」あるいは「キクスイ プライマー スーパー-WE」を下塗りしてください。
5. 防火材料には「塗付量」が規定されています。内装制限のある部位を施工する場合は「塗付量」を厳守してください。

■キクスイ ヒルトン *吸音効果の高い5mm厚仕様もございます。5mm厚仕様は防火認定の対象外です。

		工 程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量(塗付量) ^(注5)
各 種 共 通		素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
選 択	803タイプ (原色・茶色)	主材塗り	キクスイ ヒルトン バインダー：14kg 専用骨材：60L(約6kg)×2 清水：19～22L	スタックガン 等 口径：8～10mm 吹圧：0.5～0.8MPa	2	工程内24以上	<3mm厚> 30～35m ² /セット (0.9kg/m ² 以下)
	着色タイプ*	主材塗り	キクスイ ヒルトン バインダー：14kg 専用骨材：60L(約6kg) 清水：9～11L	スタックガン 等 口径：8～10mm 吹圧：0.5～0.8MPa	2	工程内24以上	<3mm厚> 20～25m ² /セット (1.0kg/m ² 以下)
	白色タイプ	主材塗り	キクスイ ヒルトン バインダー：18.5kg 専用骨材：60L 清水：12～15L	スタックガン 等 口径：8～10mm 吹圧：0.5～0.8MPa	2	工程内24以上	<3mm厚> 18～20m ² /セット (1.4kg/m ² 以下)

※No.821、No.822、No.824、No.824、No.825、No.826、No.827、No.828、No.829、No.830

●荷姿	803タイプ	キクスイ ヒルトン	バインダー 専用骨材	NET 14kg/缶入 NET 60L/袋入×2	}	セット	着色タイプ	キクスイ ヒルトン	バインダー 専用骨材	NET 14kg/缶入 NET 60L/袋入	}	セット
	白色タイプ	キクスイ ヒルトン	バインダー 専用骨材	NET 18.5kg/缶入 NET 60L/袋入	}	セット						

■キクスイ パールコート シリーズ

		工 程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量(塗付量) ^(注5)
各 種 共 通		素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
選 択	有機系 吹付けタイプ	主材塗り	キクスイ パールコート バインダー：17kg 専用骨材大：50L (約7kg) 専用骨材小：50L (約10kg) 清水：9～11L	スタックガン 等 口径：10mm 吹圧：0.6～0.8MPa	2	工程内24以上	<5mm厚> 22～28m ² /セット (1.5kg/m ² 以下)
	無機系 吹付けタイプ	主材塗り	キクスイ パールコートD 粉体：3.2kg 専用骨材：50L 清水：8～9L	スタックガン 等 口径：10mm 吹圧：0.5～0.6MPa	2	工程内24以上	<10mm厚> 4～5m ² /セット (1.5kg/m ² 以下)

●荷姿	キクスイ パールコート	バインダー 専用骨材大 専用骨材小	NET 17kg/缶入 NET 50L (7kg) /袋入 NET 50L (10kg) /袋入	}	セット	キクスイ パールコートD	粉体 専用骨材大	NET 3.2kg/袋入 NET 50L/袋入	}	セット
-----	-------------	-------------------------	--	---	-----	--------------	-------------	----------------------------	---	-----

■キクスイ パールロック

工 程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
下 塗 り	モルバット45 主材：18kg 清水：27～36L	はけ、ウルローラー、エアレススプレー 等	1	3以上	200～250m ² /18kg 0.07～0.09kg/m ²
上 塗 り	キクスイ パールロック 粉体：15kg 清水：14～15L	スタックガン 口径：10～12mm 吹圧：0.6～0.7 MPa	2	工程内24以上	<3mm厚> 10～12m ² /15kg 1.3～1.5kg/m ²

注) 下地が石膏ボード等の場合はセメントのアルカリで紙が侵される場合があります。その際には下塗りにキクスイプライマーバンノウSPを推奨いたします。

●荷姿	モルバット45	NET 18kg/缶入	キクスイ パールロック	NET 7.5kg/袋入 × 2/梱包
-----	---------	-------------	-------------	---------------------



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。





菊水化学工業株式会社 本 社

☎ 052-300-2222(代)

ホームページ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710

東 京 ☎ 03-3981-2500

名古屋 ☎ 0568-69-5200

大 阪 ☎ 06-7668-5320

福 岡 ☎ 092-433-6262

内装用天井・壁の仕上げに

軽量骨材仕上塗材シリーズ

- キクスイ ヒルトン
- キクスイ パールコート
- キクスイ パールコート D
- キクスイパールロック

●このパンフレットは2023年7月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。

vol.10

軽量骨材仕上塗材シリーズ

吹付用軽量塗材（ひる石）
キクスイ ヒルトン

キクスイ ヒルトンは、合成樹脂エマルジョンをバインダーとし、骨材にひる石を使用した内装用の仕上塗材です。
吸音・断熱・防露・防火性に優れ、新築はもちろん改装工事にも容易に施工できます。

標準色 Standard Colors ※印は材料費が高くなりますのでご了承下さい。



No. 803



※白色



No. 824



No. 822



No. 821



No. 823



No. 830



No. 825



No. 826



No. 827



No. 828



No. 829

吹付用軽量塗材
キクスイ パールロック

キクスイ パールロックは軽量骨材を用いた内装用天井仕上塗材です。
吸音・断熱・防露を主目的とし、ソフトな風合いと優雅な色合いにより、高級感のある仕上がりになります。

標準色 Standard Colors



No. 100



No. 101



No. 102

吹付用軽量塗材（黒曜石パーライト）
キクスイ パールコート

キクスイ パールコートは、骨材として黒曜石パーライトを用いた
吸音・断熱・防露を主目的とした内装用天井・壁の仕上材で、
ソフトな風合いと優雅な色合いを与える仕上塗材として実績を有しています。

標準色 Standard Colors



No. 9900



No. 9901



No. 9902



No. 9905



No. 9903



No. 9904



No. 9906



No. 9910



No. 9911

吹付用軽量塗材（黒曜石パーライト）
キクスイ パールコートD

標準色 Standard Colors

注）キクスイパールコートDは、濃色はできませんので予めご了承ください。



No. 9900

- 注）1. このカタログは、印刷であり、現物の仕上がりとは多少感じが違うところがありますので、予めご了承下さい。
2. 原材料の性質上現物と色差を生ずることがありますので予めご了承下さい。
3. 品種によって価格が異なりますので、最寄りの営業所にご確認下さい。
4. 特注色は割高になります。また骨材の色が影響するため色ぶれが生じることがありますので予めご了承下さい。