



# キクスイ タイル・エマルナ

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆  
NSK - 0305339

J I S A 6 9 0 9  
複層塗材E

裏面 QR コード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「キクスイ タイル・エマルナ」は、  
合成樹脂アクリルエマルションを結合材として用いた凹凸状模様の吹付けタイルです。

## 特 長

### 01 作業が容易

作業が容易で、安定した仕上がりが得られます。

### 02 経済性

コストパフォーマンスが高い汎用吹付けタイルです。

## 用 途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装仕上げ

## 適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等  
※下地材により下地調整処理が必要になります。

## ●標準施工仕様

凹凸状・凸部処理状模様

| 工 程  | 材 料・調 合                                                                | 施工用具・条件                              | 塗回数 | 間隔時間(hr)                  | 所 要 量                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| 素地調整 | ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。 |                                      |     |                           |                                                          |
| 下塗り  | 各種下塗材の標準技術資料に準拠します。                                                    |                                      |     |                           |                                                          |
| 主材塗り | キクスイ タイル・エマルナ<br>主 材：20 kg<br>清 水：0～0.4 L                              | タイルガン<br>口径：6～8 mm<br>吹圧：0.2～0.3 MPa | 1   | 24以上<br>凸部処理1 以内<br>(23℃) | 12～15 m <sup>2</sup> /20 kg<br>1.3～1.7 kg/m <sup>2</sup> |
| 上塗り  | 各種上塗材を参照して下さい。                                                         |                                      |     |                           |                                                          |

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。  
②凸部処理は、凸部処理状模様の場合のみ行って下さい。  
③ J I S 対応組み合わせにつきましては、裏面QRコードからご確認ください。

複層塗材E



# キクスイ タイル・エマルナ

荷 姿

主 材 N E T 20 kg/缶入

JIS A 6909  
組み合わせ



## 注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。  
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

## kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び  
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320  
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262  
名古屋 ☎ 0568-69-5200