



キクスイ ルナロール (国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306094

JIS A 6909
複層塗材E

裏面 QR コード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「キクスイ ルナロール」は、アクリル樹脂エマルジョンを結合材として用いたゆず肌状【ローラー】模様仕上材です。

特長

01 優れたローラー施工性

ローラー作業性に適しています。
飛散防止対策として使用できます。

02 汎用性

アクリル樹脂エマルジョンを結合材とし、
汎用的にローラーで施工できます。

用途

合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材(複層塗材E)を用いて
内外装をローラーで仕上げる工事に適用する。

適用下地

コンクリート・セメントモルタルとし、その他の下地に適用する場合は特記による。

●公共建築工事標準仕様（令和4年版）

ゆず肌状【ローラー】模様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr) (条件: 23°C, 50%RH)	所要量 (kg/m ²)
下塗り	キクスイ プライマー スーパーE 主 材: 15 kg 無希釈	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	1	3以上	0.1以上
主材塗り	キクスイルナロール 主 材: 20 kg 清 水: 0~0.3 L	多孔質ローラー	1~2	1.6以上 工程内2以上	1.0以上
上塗り	ビュートップアクリル 主 材: 16 kg 清 水: 0.8~1.6 L	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	2	工程内3以上	0.25以上

(注) ①上記とは別の上塗り材での特記仕様もございます。詳しくは最寄りの営業所でご確認ください。
② J I S 対応組み合わせにつきましては、裏面QRコードからご確認ください。

キクスイルナロール



荷 姿

主 材 NET 20kg/缶

JIS A 6909
組み合わせ



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
名 古屋 ☎ 0568-69-5200