水系

キクスイ ルナロール
(国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306094

ＪＩＳ　Ａ　６９０９
複層塗材Ｅ

裏面 QR コード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「キクスイ ルナロール」は、アクリル樹脂エマルションを結合材として用いたゆず肌状【ローラー】模様仕上材です。

特　長

01 優れたローラー施工性

ローラー作業性に適しています。
飛散防止対策として使用できます。

02 汎用性

アクリル樹脂エマルションを結合材とし、
汎用的にローラーで施工できます。

用　途

合成樹脂エマルション系複層仕上塗材（複層塗材Ｅ）を用いて
内外装をローラーで仕上げる工事に適用する。

適用下地

コンクリート・セメントモルタルとし、その他の下地に適用する場合は特記による。

●公共建築工事標準仕様（令和４年版）

ゆず肌状【ローラー】模様

工　程	材　料・調　合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間（hr）(条件：23℃、50%Rh)	所要量（kg/㎡）
下塗り	キクスイ プライマー スーパーＥ	主　材：15 kg 無希釈	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	1	３以上	0.1以上
主材塗り	キクスイ ルナロール	主　材：20 kg 清　水：0 ～ 0.3 L	多孔質ローラー	1 ～ 2	１６以上 工程内２以上	1.0以上
上塗り	ビュートップアクリル	主　材：16 kg 清　水：0.8 ～ 1.6 L	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	2	工程内３以上	0.25以上

（注）①上記とは別の上塗り材での特記仕様もございます。詳しくは最寄りの営業所でご確認ください。
②ＪＩＳ対応組み合わせにつきましては、裏面QRコードからご確認ください。

水系

キクスイ ルナロール

荷　姿

主　材　ＮＥＴ　20 kg／缶

JIS A 6909
組み合わせ

注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台　☎ 022-706-5710　大　阪　☎ 06-7668-5320
東　京　☎ 03-3981-2500　福　岡　☎ 092-433-6262
名古屋　☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年12月の情報により作製しております。
●このパンフレットの製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。