



キクスイ エポロール

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306097

J I S A 6 9 0 9
複層塗材 R E

裏面 QR コード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「キクスイ エポロール」は、エポキシ樹脂エマルジョンを結合材として用いた
ゆず肌状【ローラー】模様仕上材です。躯体との密着性が良く、汎用性に優れています。

特 長

01 強靱な塗膜

強固な塗膜を形成し、建物をしっかり保護します。

02 優れた密着性

躯体との密着力に優れています。

03 優れたローラー施工性

ローラー作業性に適しています。
飛散防止対策として使用できます。

用 途

反応硬化形合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材(複層塗材 R E)を用いて
内外装をローラーで仕上げる工事に適用する。

適用下地

適用する下地は、コンクリート・セメントモルタルとし、その他の下地に適用する場合は特
記による。

●標準施工仕様

ゆず肌状【ローラー】模様

工 程	材 料・調 合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr) (条件: 23°C、50%RH)	所要量(kg/m ²)
下塗り	キクスイ プライマー スーパー E 主 材: 15 kg 無希釈	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	1	3 以上	80~150m ² /15kg 0.10~0.19kg/m ²
主材塗り	キクスイ エポロール 主 材: 20 kg 硬化剤: 0.3 kg 清 水: 0~0.4 L	多孔質ローラー	1~2	1 6 以上 工程内 2 以上	10~20m ² /20.3kg 1.0~2.0kg/m ²
上塗り	ビュートップアクリル 主 材: 16 kg 清 水: 0.8~1.6 L	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	2	工程内 3 以上	45~64m ² /16kg 0.25~0.36kg/m ²

(注) ①上記とは別の上塗り材での特記仕様もございます。詳しくは最寄りの営業所でご確認ください。
② J I S 対応組み合わせにつきましては、裏面QRコードからご確認ください。



複層塗材 R E

2液形



キクスイ エポロール

荷 姿

主 材 N E T 20 kg／缶
硬化剤 N E T 0.3 kg／缶

JIS A 6909
組み合わせ



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ

https://www.kikusui-chem.co.jp/



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200