複層塗材ＣＥ

キクスイ タイル・ルナ

水系

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

防火材料認定品

不 燃 材 料　ＮＭ-８５７３
準不燃材料　ＱＭ-９８１３
難 燃 材 料　ＲＭ-９３６２

裏面 QR コード「防火認定 組み合わせ」からご確認ください。

ＪＩＳ　Ａ　６９０９
複層塗材ＣＥ

裏面 QR コード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「キクスイ タイル・ルナ」は、
ポリマーセメント系の結合材を用いた凹凸状模様の吹付けタイルです。

特　長

01 優れた耐久性

硬く、緻密な塗膜を形成します。

02 耐水性・耐アルカリ性

耐水性、耐アルカリ性に優れています。

03 防火材料認定品

防火材料認定品です。

用　途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装仕上げ

適用下地

コンクリート・セメントモルタル　等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

凹凸状・凸部処理状模様

工　程	材　料・調　合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間（hr）	所要量(塗付量)
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
下塗り	各種下塗材の標準技術資料に準拠します。				
主材塗り	キクスイ タイル・ルナ　主　材：20 kg 清　水：６～７Ｌ	タイルガン 口径：６～８ ㎜ 吹圧：0.2～0.3 MPa	1	24以上 凸部処理１以内 （23 ℃）	1.0 ～ 1.2 kg／㎡ （1.2 kg／㎡以下）
上塗り	各種上塗材から選択して下さい。				

（注）①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
②凸部処理は、凸部処理状模様の場合のみ行って下さい。
③ＪＩＳ対応組み合わせにつきましては、裏面QRコードからご確認ください。
④所要量は施工時のロスを含んだ量で、塗付量はロスを含まない実際に塗付けられる量です。
詳細な定義はＪＡＳＳ１８を参照してください。

複層塗材CE

水系

キクスイ タイル・ルナ

荷　姿

主　材　ＮＥＴ　20 kg／袋入

JIS A 6909
組み合わせ

防 火 認 定
組み合わせ

注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本　社　☎ 052-300-2222(代)

ホームページ　https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台　☎ 022-706-5710　大　阪　☎ 06-7668-5320
東　京　☎ 03-3981-2500　福　岡　☎ 092-433-6262
名古屋　☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年12月の情報により作製しております。
●このパンフレットの製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。