



キクスイ タイル・ルナ

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

防火材料認定品

不燃材料 NM-8573
準不燃材料 QM-9813
難燃材料 RM-9362

裏面 QR コード「防火認定 組み合わせ」からご確認ください。

JIS A 6909
複層塗材CE

裏面 QR コード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「キクスイ タイル・ルナ」は、
ポリマーセメント系の結合材を用いた凹凸状模様の吹付けタイルです。

特 長

01 優れた耐久性

硬く、緻密な塗膜を形成します。

02 耐水性・耐アルカリ性

耐水性、耐アルカリ性に優れています。

03 防火材料認定品

防火材料認定品です。

用 途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装仕上げ

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等
※下地材により下地調整処理が必要になります。

■ 標準施工仕様

(23℃)

工 程			材料・荷姿		施工用具・条件		塗回数	間隔時間 (hr)	所要量
素地調整 (各種共通)			ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。						
下塗り			キクスイ プライマー スーパー E	主 材:15kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等		1	3以上	80～150㎡/15kg 0.10～0.19kg/㎡
主材塗り	凹凸状模様	主材塗り	キクスイ タイル・ルナ	主 材:20kg 清 水:6～7L	タイルガン 口径:6～8mm 吹圧:0.2～0.3MPa		1	24 以上 凸部処理 1 以内	16～20㎡/20kg 1.0～1.2kg/㎡
	凸部処理 (※)		プラスチックローラーに塗料用シンナーをつけて均一に押さえる。						
上塗り 各種			ビュートップアクリル	主 材:16kg 清 水:0.8～1.6L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等		2	工程内 3 以上	45～64㎡/16kg 0.25～0.36kg/㎡
			ビュートップウレタン	主 材:16kg 清 水:0.8～1.6L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等		2	工程内 3 以上	45～64㎡/16kg 0.25～0.36kg/㎡
			水系 ファインコートシリコン	主 材:16kg 清 水:0.8～1.6L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等		2	工程内 3 以上	45～64㎡/16kg 0.25～0.36kg/㎡
上塗り 各種	中塗り	水系 ファインコートフッ素 中塗 BMB	主 材:15kg 清 水:0.4～0.8L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等		1	3 以上	84～136㎡/15kg 0.11～0.18kg/㎡	
	上塗り	水系 ファインコートフッ素 BMB	主 材:15kg 清 水:0.4～0.8L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等		1	—	84～136㎡/15kg 0.11～0.18kg/㎡	

※凸部処理は、凸部処理状模様仕上げの場合のみ行ってください。

(注1) 施工用具・条件は代表的なものです。

(注2) 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

(注3) 所要量の確認は、塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。



キクスイ タイル・ルナ

荷 姿

主 材 N E T 20 kg/袋入

■ 公共建築工事標準施工仕様書(令和7年版) 準拠

(23℃)

工 程			材料・荷姿		施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量
素地調整			ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下塗り各種			キクスイ プライマー スーパー E	主 材:15kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1	3 以上	0.1 以上
			キクスイ 浸透性プライマー E	主 材:15kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1	3 以上	0.1 以上
			キクスイ 浸透性プライマー SP	主 材:12.5kg 硬化剤:2.5kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1～2	3～168	0.1 以上
主材塗り	凹凸状模様	基層塗り	キクスイ タイル・ルナ	主 材:20kg 水:7～8L	リシガン 口径:4～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	1 以上	0.7 以上
		模様塗り	キクスイ タイル・ルナ	主 材:20kg 水:6～7L	タイルガン 口径:6～8mm 吹圧:0.2～0.3MPa	1	24以上 凸部処理 1 以内	0.8 以上
	凸部処理(※)		プラスチックローラーに塗料用シンナーをつけて均一に押さえる。					
上塗り各種			ビュートップアクリル	主 材:16kg 清 水:0.8～1.6L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	2	工程内 3 以上	0.25 以上
			ビュートップウレタン	主 材:16kg 清 水:0.8～1.6L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	2	工程内 3 以上	0.25 以上
			水系 ファインコートシリコン	主 材:16kg 清 水:0.8～1.6L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	2	工程内 3 以上	0.25 以上
上塗り各種		中塗り	水系 ファインコートフッ素BMB 中塗	主 材:15kg 清 水:0.4～0.8L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1	3 以上	0.13 以上
		上塗り	水系 ファインコートフッ素BMB	主 材:15kg 清 水:0.4～0.8L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1	—	0.13 以上

※凸部処理は、凸部処理状模様仕上げの場合のみ行ってください。

(注1) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

(注2) JIS対応組み合わせにつきましては、下記のQRコードからご確認ください。

JIS A 6909
組み合わせ



防 火 認 定
組み合わせ



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ

<https://www.kikusui-chem.co.jp/>



札 幌 ☎ 0133-62-5580
仙 台 ☎ 022-706-5710
北 関 東 ☎ 0280-98-5232
東 京 ☎ 03-3981-2500
横 浜 ☎ 045-595-1550
新 潟 ☎ 025-364-6066

金 沢 ☎ 076-225-5623
松 本 ☎ 0263-30-1562
静 岡 ☎ 054-655-5150
名古屋 ☎ 0568-69-5200
大 阪 ☎ 06-7668-5320
岡 山 ☎ 086-244-3711

広 島 ☎ 086-244-3711
福 岡 ☎ 092-433-6262
鹿児島 ☎ 099-299-1500