



キクスイ タイル・ルナ (国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

JIS A 6909
複層塗材CE

裏面 QR コード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「キクスイ タイル・ルナ」は、
ポリマーセメント系の結合材を用いた凹凸状模様の吹付けタイルです。

特 長

01 優れた耐久性

硬く、緻密な塗膜を形成します。

02 耐水性・耐アルカリ性

耐水性、耐アルカリ性に優れています。

用 途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装仕上げ

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●公共建築工事標準仕様（令和4年版）

凹凸状・凸部処理状模様

工 程		材 料 ・ 調 合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量(塗付量)
下塗り		各種下塗材の標準技術資料に準拠します。					
主材塗り	基層塗り	キクスイ タイル・ルナ	主 材：20 kg 清 水：7～8 L	リシンガン 口径： 4～6 mm 吹圧： 0.5～0.6 MPa	1	1 以上	0.7以上
	模様塗り	キクスイ タイル・ルナ	主 材：20 kg 清 水：6～7 L	タイルガン 口径： 6～8 mm 吹圧： 0.2～0.3 MPa	1	24以上 凸部処理1 以内	0.8以上
凸部処理		プラスチックローラーに塗料用シンナーをつけて、均一に押さえる。				24以上	—
上塗り		JIS A 6909製品組合せの上塗材から選択して下さい。					

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

②凸部処理は、凸部処理状模様の場合のみ行って下さい。

③ J I S 対応組み合わせにつきましては、裏面QRコードからご確認ください。

④所要量は施工時のロスを含んだ量で、塗付量はロスを含まない実際に塗付けられる量です。

詳細な定義は J A S S 1 8 を参照してください。



キクスイ タイル・ルナ

荷 姿

主 材 N E T 20 kg／袋入

JIS A 6909
組み合わせ



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台	☎ 022-706-5710	大 阪	☎ 06-7668-5320
東 京	☎ 03-3981-2500	福 岡	☎ 092-433-6262
名 古 屋	☎ 0568-69-5200		