



# ナイスウォール (国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆

JIS A 6909  
可とう形複層塗材CE

裏面QRコード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「ナイスウォール」は、  
無機質を主成分としたポリマーセメント仕上塗材です。

## 特長

### 01 抜群の耐久性

無機系成分が含まれているため、高耐久性に優れています。

### 02 高い付着性

付着性に優れ、膨れ・剥がれの発生を抑えます。

### 03 中性化抑止効果

中性化防止効果に優れています。

### 04 塩害・凍害防止効果

塩害・凍害防止の効果に優れています。

## 用途

可とう形ポリマーセメント系複層仕上塗材(可とう形複層塗材CE)による内外装の吹付けによる仕上げ工事に適用する。

## 適用下地

コンクリート・セメントモルタル・ALCパネルとし、その他の下地に適用する場合は特記による。※下地材により下地調整処理が必要になります。

## ●公共建築工事標準仕様（令和4年版）

凹凸状・凸部処理状模様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(h) (条件:23°C,50%RH)	所要量(kg/m <sup>2</sup> )	
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。					
下塗り	キクスイプライマースーパーE 主 材：15 kg 無希釈	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	1	3以上	0.1以上	
主材塗り	基層塗り ナイスウォール	主 材：19 kg 混和液：10 kg 清 水：1.5~2L	リシンガン 口径：5~6 mm 吹圧：0.5~0.6 MPa	1~2	6以上 工程内6以上	1.0以上
	模様塗り ナイスウォール	主 材：19 kg 混和液：10 kg 清 水：0~1L	タイルガン 口径：6~8 mm 吹圧：0.2~0.3 MPa	1	24以上 凸部処理1以内	0.5以上
凸部処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーを付けて均一に押さえる			24以上	-	
上塗り	ビュートップアクリル 主 材：16kg 清 水：0.8~1.6L	エアレススプレー等	2	工程内3以上	0.25以上	

(注)①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

②凸部処理は、凸部処理状模様の場合のみ行って下さい。

③上記とは別の上塗材での特記仕様もございます。

④JIS対応組み合わせにつきましては、裏面QRコードからご確認ください。

⑤所要量は施工時のロスを含んだ量です。詳細な定義はJASS18を参照してください。



# ナイスウォール

## 荷 姿

主 材 NET 19kg/袋入

混和液 NET 10kg/缶入

JIS A 6909  
組み合わせ



### 注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。  
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

### kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び  
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社  
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320  
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262  
名古屋 ☎ 0568-69-5200