可とう形複層塗材ＣＥ
２材形

水系

ナイスウォール
(国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

ＪＩＳ　Ａ　６９０９
可とう形複層塗材ＣＥ

裏面 QR コード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「ナイスウォール」は、
無機質を主成分としたポリマーセメント仕上塗材です。

特　長

01 抜群の耐久性
無機系成分が含まれているため、高耐久性に優れています。

02 高い付着性
付着性に優れ、膨れ・剥がれの発生を抑えます。

03 中性化抑止効果
中性化防止効果に優れています。

04 塩害・凍害防止効果
塩害・凍害防止の効果に優れています。

用　途

可とう形ポリマーセメント系複層仕上塗材(可とう形複層塗材ＣＥ)による内外装の吹付けによる仕上げ工事に適用する。

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・ＡＬＣパネルとし、その他の下地に適用する場合は特記による。※下地材により下地調整処理が必要になります。

●公共建築工事標準仕様（令和４年版）

凹凸状・凸部処理状模様

工程		材料・調合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間(h) (条件:23℃,50%Rh)	所要量(kg/㎡)
素地調整		ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。					
下塗り		キクスイプライマースーパーＥ	主　材：15 kg 無希釈	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	1	3以上	0.1以上
主材塗り	基層塗り	ナイスウォール	主　材：19 kg 混和液：10 kg 清　水：1.5~2L	リシンガン 口径：5～6 ㎜ 吹圧：0.5～0.6 MPa	1～2	6以上 工程内6以上	1.0以上
	模様塗り	ナイスウォール	主　材：19 kg 混和液：10 kg 清　水：0~1L	タイルガン 口径：6～8 ㎜ 吹圧：0.2～0.3 MPa	1	24以上 凸部処理１以内	0.5以上
凸部処理		プラスチックローラーに塗料用シンナーを付けて均一に押さえる				24 以上	―
上塗り		ビュートップアクリル	主　材：16kg 清　水：0.8~1.6L	エアレススプレー等	2	工程内3以上	0.25以上

(注)①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
②凸部処理は、凸部処理状模様の場合のみ行って下さい。
③上記とは別の上塗材での特記仕様もございます。
④ＪＩＳ対応組み合わせにつきましては、裏面QRコードからご確認ください。
⑤所要量は施工時のロスを含んだ量です。詳細な定義はＪＡＳＳ１８を参照してください。

可とう形複層塗材
CE

水系

ナイスウォール

荷　姿

主　材　ＮＥＴ　19 kg／袋入
混和液　ＮＥＴ　10kg／缶入

JIS A 6909
組み合わせ

注意点
施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト
掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本 社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台　☎ 022-706-5710　大　阪　☎ 06-7668-5320
東　京　☎ 03-3981-2500　福　岡　☎ 092-433-6262
名古屋　☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年12月の情報により作製しております。
●このパンフレットの製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。