



ナイスウォール・デラックス

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

JIS A 6909
防水形複層塗材CE
(ナイスウォール・デラックス ベースに適用)

裏面 QR コード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「ナイスウォール・デラックス」は、防水性に優れている
無機質を主成分としたポリマーセメント仕上塗材です。

特 長

01 弾性タイプ

下地のクラックに十分追従し、躯体を守ります。

02 防水性能

弾性のある塗膜により、建物を漏水から守ります。

03 中性化抑止効果

中性化防止効果に優れています。

04 塩害・凍害防止効果

塩害・凍害防止の効果に優れています。

用 途

防水形ポリマーセメント系複層仕上塗材(防水形複層塗材CE)による内外装の吹付け
による仕上げ工事に適用する。

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・ALCパネルとし、その他の下地に適用する場合は特記
による。※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

凹凸状・凸部処理状模様

工 程	材 料・調 合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(h) (条件:23℃,50%Rh)	所要量(kg/m ²)
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
主材塗り	基層塗り	ナイスウォール・デラックス ベース 主 材：7.5 kg 混和液：10 kg 清 水：0.8~1.0L	リシンガン 口径：5~6 mm 吹圧：0.5~0.6 MPa	1~2	工程内6以上 工程間6以上 11~21m ² /17.5kg 0.8~1.5kg/m ²
	模様塗り	ナイスウォール・デラックス モヨウ 主 材：9 kg 混和液：5 kg 清 水：0~0.5L	タイルガン 口径：6~8 mm 吹圧：0.2~0.3 MPa	1	24以上 凸部処理1 以内 8~28m ² /14kg 0.5~1.6kg/m ²
凸部処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーをつけて均一に押さえる。		—	24以上	—
上塗り	ビュートップアクリル弾性 主 材：16kg 清 水：0.8~1.6L	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	2	工程内3以上	45~64m ² /16kg 0.25~0.36kg/m ²

- (注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
②凸部処理は、凸部処理状模様の場合のみ行って下さい。
③上記とは別の上塗材での特記仕様もございます。
④JIS対応組み合わせにつきましては、裏面QRコードからご確認ください。
⑤増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口まわり等にはけ又はローラーにより、端部に段差のないように塗り付けてください。
⑥所要量は施工時のロスを含んだ量です。詳細な定義はJASS18を参照してください。



ナイスウォール・デラックス

荷 姿

＜基層材＞	ナイスウォール・デラックス ベース	主材	NET	7.5kg／袋入	混和液	NET	10kg／缶入
＜模様材＞	ナイスウォール・デラックス モヨウ	主材	NET	9kg／袋入	混和液	NET	5kg／缶入

JIS A 6909
組み合わせ



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



札幌 ☎ 0133-62-5580	金 沢 ☎ 076-225-5623	広 島 ☎ 086-244-3711
仙 台 ☎ 022-706-5710	松 本 ☎ 0263-30-1562	福 岡 ☎ 092-433-6262
北関東 ☎ 0280-98-5232	静 岡 ☎ 054-655-5150	鹿児島 ☎ 099-299-1500
東 京 ☎ 03-3981-2500	名古屋 ☎ 0568-69-5200	
横 浜 ☎ 045-595-1550	大 阪 ☎ 06-7668-5320	
新 潟 ☎ 025-364-6066	岡 山 ☎ 086-244-3711	