



ナイスウォール・デラックス (国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

JIS A 6909
防水形複層塗材CE

裏面QRコード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「ナイスウォール・デラックス」は、防水性に優れている
無機質を主成分としたポリマーセメント仕上塗材です。

特長

01 弾性タイプ

下地のクラックに十分追従し、躯体を守ります。

02 防水性能

弾性のある塗膜により、建物を漏水から守ります。

03 中性化抑止効果

中性化防止効果に優れています。

04 塩害・凍害防止効果

塩害・凍害防止の効果に優れています。

用途

防水形ポリマーセメント系複層仕上塗材(防水形複層塗材CE)による内外装の吹付けによる仕上げ工事に適用する。

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・ALCパネルとし、その他の下地に適用する場合は特記による。※下地材により下地調整処理が必要になります。

●公共建築工事標準仕様（令和4年版）

凹凸状・凸部処理状模様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(h) (条件:23°C,50%RH)	所要量(kg/m ²)
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
下塗り	キクスイプライマースーパーE 主 材：15 kg 無希釈	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	1	3以上	0.1以上
増塗り	ナイスウォール・デラックス ベース 主 材：7.5 kg 混和液：10 kg 清 水：0.8~1.0L	はけ等	1	6以上	0.9以上
主材塗り	基層塗り ナイスウォール・デラックス ベース 主 材：7.5 kg 混和液：10 kg 清 水：0.8~1.0L	リシンガン 口径：5~6 mm 吹圧：0.5~0.6 MPa	2	工程内6以上 工程間6以上	1.7以上
	模様塗り ナイスウォール・デラックス モヨウ 主 材：9 kg 混和液：5 kg 清 水：0~0.5L	タイルガン 口径：6~8 mm 吹圧：0.2~0.3 MPa	1	24以上 凸部処理1以内	0.9以上
凸部処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーを付けて均一に押さえる			24以上	-
上塗り	ビュートップアクリル弾性 主 材：16kg 清 水：0.8~1.6L	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	2	工程内3以上	0.25以上

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

②凸部処理は、凸部処理状模様の場合のみ行って下さい。

③上記とは別の上塗材での特記仕様もございます。

④JIS対応組み合わせにつきましては、裏面QRコードからご確認ください。

⑤増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口まわり等にははけ又はローラーにより、端部に段差のないように塗り付けてください。

⑥所要量は施工時のロスを含んだ量です。詳細な定義はJASS18を参照してください。





ナイスウォール・デラックス

荷 姿

<基層材>	ナイスウォール・デラックス ベース	主材	NET	7.5kg/袋入	混和液	NET	10kg/缶入
<模様材>	ナイスウォール・デラックス モヨウ	主材	NET	9kg/袋入	混和液	NET	5kg/缶入

JIS A 6909
組み合わせ



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200