

主 材

複層塗材シリーズ

(JIS A 6909対象製品)

F☆☆☆☆

複層塗材（主材）は、建物に色々な表情の意匠性をつけたり、様々な機能を付加することで建物を保護します。

		複層塗材C E		複層塗材S i		複層塗材E		複層塗材R E	
仕上げの形状	工 法	キクスイ タイル・ルナ	シリカ タイル・ルナ	シリカ ロール	キクスイ タイル・エマルナ	キクスイ ルナロール	キクスイ タイル・エポ	キクスイ エポロール	
凹凸状	吹 付	○	○	—	○	—	○	—	
凸部処理		○	○	—	○	—	○	—	
ゆず肌状	ローラー	—	—	○	—	○	—	○	

		可とう形複層塗材C E		防水形 複層塗材C E	防水形複層塗材E		防水形 複層塗材R E	
仕上げの形状	工 法	ナイス ウォール	リカバリー	ナイスウォール・ デラックス	キクスイ 弾性タイル・ルナ	キクスイ 弾性ロール	透湿弾性 タイル・L	透湿弾性 タイル・R E
凹凸状	吹 付	○	—	○	○	—	○	○
凸部処理		○	—	○	○	—	○	○
ゆず肌状	ローラー	—	○	—	—	○	○	○

《公共建設工事標準仕様書》

呼び名	仕上げ形状	所要量 (kg / m ²)	塗り回数	呼び名	仕上げ形状	所要量 (kg / m ²)	塗り回数		
複層塗材C E 複層塗材S i 複層塗材E 複層塗材R E	凹凸状 凸部処理 (吹付)	下塗材	0.1 以上	1	可とう形 複層塗材C E	凹凸状 凸部処理 (吹付)	下塗材	0.1 以上	1
		主材基層	0.7 以上	1			主材基層	1.0 以上	1~2
		主材模様	0.8 以上	1			主材模様	0.5 以上	1
	ゆず肌状 (ローラー)	上塗材	0.25 以上	2		ゆず肌状 (ローラー)	上塗材	0.25 以上	2
		下塗材	0.1 以上	1			下塗材	0.1 以上	1
		主 材	1.0 以上	1~2			主 材	1.0 以上	1~2
	上塗材	0.25 以上	2		上塗材	0.25 以上	2		
防水形複層塗材C E 防水形複層塗材E 防水形複層塗材R E	凹凸状 凸部処理 (吹付) ゆず肌状 (ローラー)	下塗材	0.1 以上	1	※所要量は、被仕上塗材仕上げ面単位面積当たりの仕上塗材（希釈する前）の使用質量です。なお、表の所要量は、2回塗りの場合、2回分の使用質量を示しています。				
		増塗材	0.9 以上	1	※防水形複層塗材の増塗りは、出隅・入隅・目地部・開口部回り等には、はけ又はローラーにより、端部に段差のないように塗付けて下さい。				
		主材基層	1.7 以上	2	※施工方法詳細は、弊社標準施工仕様書をご参照下さい。				
		主材模様	0.9 以上	1	※JIS 対応とする下塗材・上塗材の組み合わせは、弊社ホームページの一覧をご参照いただくか、最寄りの支店・営業所のお問合せ下さい。				
	上塗材	0.25 以上	2	※JIS の組み合わせは、上塗材が艶有になります。					

複層塗材シリーズ

荷 姿

キクスイエポロール	<主材>:20kg/缶	<硬化剤>:0.3kg/缶
キクスイタイル・エポ	<主材>:20kg/缶	<硬化剤>:0.3kg/缶
キクスイタイル・エマルナ	20kg/缶	
キクスイタイル・ルナ	20kg/袋	
キクスイ弾性タイル・ルナ	20kg/缶	
キクスイ弾性ロール	20kg/缶	
キクスイルナロール	20kg/缶	
シリカタイル・ルナ	20kg/缶	
シリカロール	20kg/缶	
透湿弾性タイル・L ベース	18kg/缶	
透湿弾性タイル・L 模様	18kg/缶	
透湿弾性タイル・R E ベース	<主材>:18kg/缶	<硬化剤>:0.15kg/缶
透湿弾性タイル・R E 模様	<主材>:18kg/缶	<硬化剤>:0.15kg/缶
ナイスウォール	<主材>:19kg/袋	<混和液>:10kg/缶
ナイスウォール・デラックスベース	<主材>:7.5kg/袋	<混和液>:10kg/缶
ナイスウォール・デラックスモヨウ	<主材>:9kg/袋	<混和液>:5kg/缶
リカバリー	<基材>:15kg/缶	<硬化剤>:3.6kg/缶

※ J I S A 6 0 2 1 対象製品として、キクスイラバーウォール、透湿弾性タイル・R E もございます。

※各製品の詳細情報は、別途個別パンフレットでご確認ください。



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ > <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710

東 京 ☎ 03-3981-2500

名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

大 阪 ☎ 06-7668-5320

福 岡 ☎ 092-433-6262