



ゆず肌調ホーロー

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK-0306095

「ゆず肌調ホーロー」は、アクリル樹脂エマルジョンを結合材にしたホーロー状アクリルタイルです。

特 長

01 ホーロー状アクリルタイル

主材にアクリルエマルジョンを結合材として用いた吹付塗材です。

02 耐久性

耐久性に優れています。

用 途

- ・一般建築物の内外装
- ・複層塗材E

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

工 程	材 料・調 合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所 要 量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
下塗り	各種下塗材の標準技術資料に準拠します。				
主材塗り	ゆず肌調ホーロー 主 材：20 kg 清 水：0.8～1.2 L	リシンガン 口径：5～6 mm 吹圧：0.5～0.6 MPa	1～2	24以上 工程内16以内 (23℃)	8～13 m ² /20 kg 1.5～2.5 kg/m ²
上塗り	各種上塗材を参照して下さい。				

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。





ゆず肌調ホーロー

荷 姿

主 材 N E T 20 kg／缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ

<https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710

東 京 ☎ 03-3981-2500

名古屋 ☎ 0568-69-5200

大 阪 ☎ 06-7668-5320

福 岡 ☎ 092-433-6262