



# ビュークリーン弾性

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆  
NSK - 1001004

ビュークリーンシリーズは、マットな質感を気軽に楽しみたい方へお勧めする製品です。「ビュークリーン弾性」は、弾性塗材（※）の上塗りとして使用できるため、艶消しの落ち着いた質感の建物を表現できます。

※高弾性塗材には適応しません。詳しくは最寄りの営業所へご確認ください。

## 特長

### 01 弾性

防水形複層塗材Eや可とう形改修塗材Eなどの上塗材として使用できます。

### 02 低汚染

通常の塗料では実現しにくい「つや消し」「弾性」「低汚染」の3つの機能を兼ね備えた塗料です。

### 03 防藻・防カビ性

美しい壁面を長期にわたって保ち続けます。

## 用途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他の一般建築物の内外壁面

## 適用下地

コンクリート・セメントモルタル・各種ボード等

※下地の種類により、適切な下地調整処理が必要になります。

## ●標準施工仕様

(23℃)

工程	材料調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
下塗り	キクスイプライマースーパーWE 主 材：16 kg 清 水：3～8L	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	1	3以上	80～100㎡/16kg 0.10～0.20 kg/㎡
上塗り	ビュークリーン弾性 主 材：16 kg 清 水：0.8～1.6L	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	2	工程内5以上	35～64㎡/16kg 0.25～0.46 kg/㎡

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

アクリル樹脂  
エマルジョンペイント

艶消し



# ビュークリーン弾性

## 荷 姿

下塗材 キクスイプライマー スーパーWE NET 16 kg/缶入

上塗材 ビュークリーン弾性 NET 16 kg/缶入



## 注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。  
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

## kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び  
標準施工仕様書をご確認ください。



 菊水化学工業株式会社 本社  
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



札幌 ☎ 0133-62-5580	金 沢 ☎ 076-290-2256	広 島 ☎ 086-244-3711
仙 台 ☎ 022-706-5710	松 本 ☎ 0263-30-1562	福 岡 ☎ 092-433-6262
北 関 東 ☎ 0280-98-5232	静 岡 ☎ 054-655-5150	鹿 児 島 ☎ 099-299-1500
東 京 ☎ 03-3981-2500	名 古 屋 ☎ 0568-69-5200	
横 浜 ☎ 045-595-1550	大 阪 ☎ 06-7668-5320	
新 潟 ☎ 025-364-6066	岡 山 ☎ 086-244-3711	

●このパンフレットは2025年6月の情報により作製しております。  
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。  
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先してください。