



ビュートップEP

「ビュートップEP」は、水系艶消し塗料です。

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0307074

防火材料認定品
不燃材料 NM-8585
準不燃材料 QM-9816
難燃材料 RM-9364

JIS K 5663
合成樹脂エマルジョンペイント
及びシーラー 1種

特長

01 環境対応形製品

水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。

02 豊富な色調

幅広い色調に対応できる艶消し塗料です。

用途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他の一般建築物の内外壁面

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

工程	材料調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	塗付量(所要量)
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
下塗り	キクスイ プライマー スーパーWE 主 材：16 kg 清 水：3～8 L	ウールローラー 刷毛 等	1	3以上 (23℃)	80～160 m ² /16kg 0.1～0.2 kg/m ²
拾いパテ	素地のキレツ、ヘコミ等の箇所にはパテ材をヘラ付けする。		1～2	—	—
研磨	#180～#240サンドペーパーで空研ぎする。				
補修塗り	拾いパテの部分に「キクスイ プライマー スーパーWE」を刷毛塗りし、吸い込みムラを防止する。		2以上	(23℃)	—
主材塗り	ビュートップEP 主 材：20 kg 清 水：0～2 L	ウールローラー 刷毛 等	2	工程内5以上 (23℃)	55～80 m ² /20kg 0.25～0.36 kg/m ²

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
②研磨工程は、素地面の状態によって省略できます。

アクリル樹脂
エマルジョンペイント

艶消し



ビュートップEP

荷 姿

下塗材 キクスイプライマースーパーWE NET 16 kg/缶入

上塗材 ビュートップEP NET 20 kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710

大阪 ☎ 06-7668-5320

東京 ☎ 03-3981-2500

福岡 ☎ 092-433-6262

名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2019年12月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。