

艶有

半艶



ビュートップシリコン弾性

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 1001007

■艶有のみ

JIS A 6909
耐候形1種相当

「ビュートップシリコン弾性」は、水系アクリルシリコン樹脂を使用することにより、耐候性に優れ、長期間にわたり建物を保護します。

特 長

01 高耐候性

水系アクリルシリコン樹脂を使用することにより、抜群の強度を発揮しますから、耐候性・耐久性の求められる地域をはじめ、さまざまな場所に安心してご使用いただけます。

02 安全性

水系なので、環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。

03 防藻・防カビ性

優れた防藻・防カビ効果を発揮します。

04 弾性

防水形複層仕上塗材の上塗りとして使用できます。

用 途

- ・住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装仕上げ
- ・屋根の塗り替え、アルミの塗り替え、及び複層仕上塗材の上塗り
- ・防水形複層仕上塗材の上塗り

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

工 程	材 料 調 合	塗回数	間隔時間(hr)	所 要 量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ等を用いて除去し、乾燥した清浄な面とします。			
下塗り	防水形複層仕上塗材の下塗り、主材塗りの仕様によります。			
主材塗り	推奨主材：「キクスイ 弾性タイル・ルナ」「キクスイ ラバーウォール」等			
上塗り	主 材：16 kg 清 水：0.8～1.6 L	エアレススプレー ウールローラー(中毛) 等	2	工程内2以上 (23℃) 45～64 m ² /16 kg 0.25～0.36 kg/m ²

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

②塗付量は刷毛又はローラー施工の場合で所要量の80～90%、吹き付け施工の場合で所要量の60～70%を目安にしてください。

水系弾性
アクリルシリコン
樹脂塗料

艶有

半艶



ビュートップシリコン弾性

荷 姿

NET 16 kg／缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ

<https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710

東 京 ☎ 03-3981-2500

名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

大 阪 ☎ 06-7668-5320

福 岡 ☎ 092-433-6262

- このパンフレットは2019年6月の情報により作製しております。
- このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
- 諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。