



ビュートップシリコンDX

耐候形 1種相当 (艶有のみ)
※社内試験による

「ビュートップシリコンDX」は、水系反応硬化形アクリルシリコン樹脂を使用することにより、耐候性に優れ、長期間にわたり建物を保護します。

特長

01 高耐候性

水系反応硬化形アクリルシリコン樹脂を使用することにより、従来のアクリルシリコン塗料よりも耐候性・耐久性に優れた塗料です。

02 安全性

水系ですので、環境への負荷が少なく、屋内外で安全に使用できます。

03 耐水性・耐アルカリ性

耐水性・耐アルカリ性に優れています。

04 防藻・防カビ性

優れた防藻・防カビ効果を発揮します。

05 弾性

防水形複層仕上塗材の上塗りとして使用できます。

用途

- ・住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装仕上げ
- ・屋根の塗り替え、アルミの塗り替え、及び複層仕上塗材の上塗り
- ・防水形複層仕上塗材の上塗り

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・ALCパネル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

工程	材料調合	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。			
下塗り	各種下塗材、主材の標準仕様に準拠します。			
主材塗り	推奨主材：「キクスイタイル・エポ」「キクスイタイル・エマルナ」「リカバリー」「キクスイ弾性タイル・ルナ」等			
上塗り	ビュートップシリコンDX A 材：16kg B 材：0.5kg 清 水：0.0～1.6L	エアレススプレー ウールローラー 等	2	工程内3以上 (23℃) 47～66㎡/16.5kg 0.25～0.36kg/㎡

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

水系弾性
アクリルシリコン
樹脂塗料

2液形

艶有



ビュートップシリコンDX

荷姿

ビュートップシリコンDX A材 NET 16kg/缶入
B材 NET 0.5kg/缶入



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



札幌 ☎ 0133-62-5580	金沢 ☎ 076-290-2256	広島 ☎ 086-244-3711
仙台 ☎ 022-706-5710	松本 ☎ 0263-30-1562	福岡 ☎ 092-433-6262
北関東 ☎ 0280-98-5232	静岡 ☎ 054-655-5150	鹿児島 ☎ 099-222-5139
東京 ☎ 03-3981-2500	名古屋 ☎ 0568-69-5200	
横浜 ☎ 045-595-1550	大阪 ☎ 06-7668-5320	
新潟 ☎ 025-364-6066	岡山 ☎ 086-244-3711	

●このパンフレットは2024年4月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。 vol.16 24.4
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。