



ビュートップアクリル

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

艶有 : NSK - 0305340
半艶 : NSK - 1010016
7分艶 : NSK - 1610031
3分艶 : NSK - 1610032

耐候形3種相当（艶有のみ）
※社内試験による

「ビュートップアクリル」は、水系アクリル樹脂塗料です。水系なので人と環境にやさしく、安全に使用できます。

特長

01 安全性

水系塗料なので、環境負荷が少なく屋外で安全に使用できます。

02 耐水性・耐アルカリ性

耐水性、耐アルカリ性に優れています。

03 幅広い下地適応

下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適応することができます。

用途

- ・住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内装仕上げ
- ・複層仕上塗材の上塗り
- ・微弾性フィラーの上塗り

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

工程	材料調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
下塗り	各種下塗材、主材の標準仕様に準拠します。				
主材塗り	推奨主材：「キクスイ タイル・エポ」「キクスイ タイル・エマルナ」等				
上塗り	ビュートップアクリル 主 材：16 kg 清 水：0.8～1.6 L	エアレススプレー ウールローラー（中毛）等	2	工程内3以上 (23℃)	45～64 m ² /16 kg 0.25～0.36 kg/m ²

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

水系アクリル樹脂塗料

艶有

半艶

7分艶・3分艶



ビュートップアクリル

荷 姿

NET 16kg/缶入



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ > <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年12月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。

vol.16