



# ビュートップアクリル弾性

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆

艶有：NSK - 1001005  
半艶：NSK - 1010017

耐候形3種相当（艶有のみ）  
※社内試験による

「ビュートップアクリル」は、水系アクリル樹脂塗料です。水系なので人と環境にやさしく、安全に使用できます。

## 特長

### 01 安全性

水系塗料なので、環境負荷が少なく屋外で安全に使用できます。

### 02 耐水性・耐アルカリ性

耐水性、耐アルカリ性に優れています。

### 03 幅広い下地適応

下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適応することができます。

### 04 弾性

防水形複層仕上塗材の上塗りとして使用できます。

## 用途

- ・住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装仕上げ
- ・防水形複層仕上塗材の上塗り

## 適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

## ●標準施工仕様

工程	材料調合	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。			
下塗り	各種下塗材、主材の標準仕様に準拠します。			
主材塗り	推奨主材：「キクスイ弾性タイル・ルナ」「キクスイラバーウォール」等			
上塗り	ビュートップアクリル弾性 主材：16kg 清水：0.8～1.6L	エアレススプレー ウールローラー（中毛）等	2	工程内2以上 (23℃) 45～64㎡/16kg 0.25～0.36kg/㎡

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

水系弾性  
アクリル樹脂塗料

艶有

半艶



# ビュートップアクリル弾性

荷 姿

NET 16kg/缶入



## 注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。  
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

**kikusui** ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び  
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320  
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262  
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年12月の情報により作製しております。  
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。  
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。