水系弾性アクリル樹脂塗料

艶有

半艶

水系

ビュートップアクリル弾性

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
艶有：NSK - 1001005
半艶：NSK - 1010017

耐候形３種相当（艶有のみ）
※社内試験による

「ビュートップアクリル」は、水系アクリル樹脂塗料です。水系なので人と環境にやさしく、安全に使用できます。

特　長

01 安全性

水系塗料なので、環境負荷が少なく屋外で安全に使用できます。

02 耐水性・耐アルカリ性

耐水性、耐アルカリ性に優れています。

03 幅広い下地適応

下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適応することができます。

04 弾性

防水形複層仕上塗材の上塗りとして使用できます。

用　途

・住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装仕上げ
・防水形複層仕上塗材の上塗り

適用下地

コンクリート・セメントモルタル　等
※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

工　程	材　料　調　合		塗回数	間隔時間（hr）	所 要 量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
下塗り	各種下塗材、主材の標準仕様に準拠します。 推奨主材：「キクスイ 弾性タイル・ルナ」「キクスイ ラバーウォール」等				
主材塗り					
上塗り	ビュートップアクリル弾性　主　材：16 kg 清　水：0.8 ～ 1.6 L	エアレススプレー ウールローラー（中毛）等	2	工程内２以上 （23℃）	45 ～ 64 ㎡／16 kg 0.25 ～ 0.36 kg／㎡

（注）上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

水系弾性
アクリル樹脂塗料

艶有　半艶

水系

ビュートップアクリル弾性

荷　姿

ＮＥＴ　16㎏／缶入

注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本　社　☎ 052-300-2222(代)

ホームページ　https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台　☎ 022-706-5710　大　阪　☎ 06-7668-5320
東　京　☎ 03-3981-2500　福　岡　☎ 092-433-6262
名古屋　☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年12月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。