



水系

JIS A 6909 耐候形1種相当

<ビュートップフツソ>
艶有のみ適用<ビュートップフツソ弾性>
艶有のみ適用

F☆☆☆☆

<ビュートップフツソ>
NSK-0407004(中塗)
NSK-0407005(上塗)<ビュートップフツソ弾性>
NSK-1010018(中塗)
NSK-1001008(上塗)

水系ふっ素/水系弾性ふっ素樹脂塗料

ビュートップフツソ

艶有

半艶

7分艶

3分艶

ビュートップフツソ弾性

艶有

半艶

ビュートップフツソ／ビュートップフツソ弾性は
優れた耐久性と低汚染により、
長期メンテナンスフリーを可能にします。

特 長

01 高耐候性

ふっ素樹脂エマルションの塗膜は長期間にわたり
建物を保護します。

02 低汚染性

塗膜に親水性が有り、低汚染性に優れています。

03 防藻・防カビ性

防藻、防カビ性に優れています。

04 安全性

水系なので、屋内外で安全に使用できます。



ビュートップフツソ 弾性なら！

防水形複層仕上材の上塗りとして使用できます。

用 途

- ・一般建築物の内外装
- ・高耐候性・低汚染性が求められる箇所

適用下地

コンクリート・モルタル・各種旧塗膜の塗替え等



ビュートップフッソ ビュートップフッソ弾性

標準施工仕様

工 程	材 料 ・ 調 合	施工用具 ・ 条件	塗回数	間隔時間 (23℃)	所 要 量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とします。				
下 塗 り	キクスイプライマースーパーE 主材:15kg 無希釈	エアレススプレー等	1	3 以上	80~150㎡/15kg 0.10~0.19kg/㎡
中 塗 り	ビュートップフッソ 中塗 主材:16kg 清水:0~1.6L	ウールローラー エアレススプレー等	1	3 以上	89~123㎡/16kg 0.13~0.18kg/㎡
上 塗 り	ビュートップフッソ 上塗 主材:16kg 清水:0~1.6L	ウールローラー エアレススプレー等	1	—	89~123㎡/16kg 0.13~0.18kg/㎡

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

工 程	材 料 ・ 調 合	施工用具 ・ 条件	塗回数	間隔時間 (23℃)	所 要 量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とします。				
下 塗 り	防水形複層仕上塗材の下塗り、主材塗りの仕様によります。弊社推奨主材:キクスイ 弾性タイル・ルナ、キクスイ ラパーウォール等				
主材塗り					
中 塗 り	ビュートップフッソ弾性 中塗 主材:16kg 清水:0.8~1.6L	ウールローラー (中毛) エアレススプレー等	1	2 以上	89~123㎡/16kg 0.13~0.18kg/㎡
上 塗 り	ビュートップフッソ弾性 上塗 主材:16kg 清水:0.8~1.6L	ウールローラー (中毛) エアレススプレー等	1	—	89~123㎡/16kg 0.13~0.18kg/㎡

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

荷 姿

■ビュートップフッソ

ビュートップフッソ 上塗 NET 16kg/缶入
ビュートップフッソ 中塗 NET 16kg/缶入

■ビュートップフッソ弾性

ビュートップフッソ弾性 上塗 NET 16kg/缶入
ビュートップフッソ弾性 中塗 NET 16kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト** (『キクスイダウンロードサイト』を検索) でご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710
東 京 ☎ 03-3981-2500
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

大 阪 ☎ 06-7668-5320
福 岡 ☎ 092-433-6262