



# ビュートップシリコンクリヤー

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆

艶有 : NSK - 0306089

艶消し : NSK - 0306090

「ビュートップシリコンクリヤー」は、水系アクリルシリコン樹脂を使用することにより、耐候性に優れ、長期間にわたり建物を保護します。特に石材調仕上塗材のクリヤー塗装に最適です。

## 特長

### 01 高耐候性

アクリルシリコン樹脂による高耐候性で建物を長期間保護します。

### 02 保護性能

石材調仕上塗材の上塗材として最適です。※1

### 03 耐アルカリ性

耐アルカリ性に優れています。

※1 仕上塗材の保護クリヤーとして使用できます。  
仕上塗材の無いコンクリートのクリヤーとしては使用出来ません。

## 用途

- ・一般建築物の内外装
- ・仕上材の汚染防止、耐久性向上

## 適用下地

各種下塗材・主材の適応下地に準拠します。

※下地の状況により下塗材が必要になります。

## ●標準施工仕様

工程	材料調合	塗回数	間隔時間(hr)	所要量	
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
下塗り	各種下塗材、主材の標準仕様に準拠します。				
主材塗り	推奨主材：「ナチュラルトーン」「キクスイ グラストウォール」「キクスイ スキンタイル」「キクスイ スキンコート」等				
上塗り	艶有 仕上げ	ビュートップシリコンクリヤー 主材：15kg 清水：0.7～1.5L	エアレススプレー はけ、ウールローラー等	2	工程内5以上 (23℃) 50～68 m <sup>2</sup> /15kg 0.22～0.30 kg/m <sup>2</sup>
	艶消し 仕上げ	ビュートップシリコンクリヤー 主材：15kg 清水：0.7～1.5L	エアレススプレー はけ、ウールローラー等	2	工程内5以上 (23℃) 50～68 m <sup>2</sup> /15kg 0.22～0.30 kg/m <sup>2</sup>

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。



# ビュートップシリコンクリヤー

## 荷 姿

ビュートップシリコンクリヤー      N E T 15 kg/缶入  
ビュートップシリコンクリヤーつや消し      N E T 15 kg/缶入



## 注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。  
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社  
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710      大阪 ☎ 06-7668-5320  
東京 ☎ 03-3981-2500      福岡 ☎ 092-433-6262  
名古屋 ☎ 0568-69-5200